

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/52506 A1 A61K 9/16, 9/72 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 21. Oktober 1999 (21.10.99) PCT/EP99/02385 (81) Bestimmungsstaaten: AU, CA, CN, CZ, HU, JP, KR, NO, (21) Internationales Aktenzeichen: NZ, PL, RU, US, ZA, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, (22) Internationales Anmeldedatum: 8. April 1999 (08.04.99) (30) Prioritätsdaten: Veröffentlicht 9. April 1998 (09.04.98) DE 198 16 085.2 Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): AVENTIS RESEARCH & TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG [DE/DE]; D-65926 Frankfurt am Main (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BENGS, Holger [DE/DE]; Bindingstrasse 3, D-60598 Frankfurt am Main (DE). GRANDE, Jürgen [DE/DE]; Am Hübenbusch 36, D-65812 Bad Soden (DE).

- (54) Title: PARTICULATE ACTIVE AGENT SUPPORT FOR PULMONARY APPLICATION
- (54) Bezeichnung: PARTIKULÄRER WIRKSTOFFTRÄGER FÜR DIE PULMONALE APPLIKATION
- (57) Abstract

The invention relates to the preparation of a particulate active agent support and to pharmaceutical compositions thereof with a depot effect. The biocompatible, particulate active agent support, which can be prepared in a dry form, is partly or wholly produced from linear water-insoluble polysaccharides, preferably poly(i,4-α-D-glucan), in a homogenous standard size, preferably by means of a biotransformatic process, and has the ability to form clusters and/or agglomerates. The advantages of the invention are particularly useful in dry powder inhalation applications.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft die Bereitstellung eines partikulären Wirkstoffträgers und dessen pharmazeutische Zusammensetzungen mit Depotwirkung zur pulmonalen Applikation. Der trockenformulierbare biokompatible, partikuläre Wirkstoffträger ist hergestellt ganz oder teilweise aus linearen wasserunföslichen Polysacchariden, vorzugsweise Poly(1,4-α-D-glukan), in homogener einheitlicher Größe aus vorzugsweise biotransformatischer Herstellung mit der Fähigkeit zur Cluster- und/oder Agglomeratbildung. Die sich daraus ergebenden Vorteile werden bevorzugt im Rahmen der trockenen Pulverinhalation genutzt.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL.	Albanien	ES	Spanieu	LS	Lesotho	SI	60°
AM	Armenien	ES FI	Spanieu Fianland	LT	Litauen		Slowenien
AT	Österreich	FR		-		SK	Slowakei
			Frankreich	LU	Lexemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
ΛZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	СH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BP	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	1B	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Straten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL.	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	2W	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Licchtenstein	SD	Sudan		
ÐΚ	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		
					- ·		

Beschreibung

PARTIKULÄRER WIRKSTOFFTRÄGER FÜR DIE PULMONALE APPLIKATION

5

Die Erfindung betrifft einen trockenformulierbaren partikulären Wirkstoffträger der aus linearen wasserunlöslichen Polysacchariden hergestellt wird, Verfahren zu seiner Herstellung sowie seiner Verwendung.

10

In der modernen pharmazeutischen Technologie sind Formulierungen erwünscht, deren Anwendungsform sich auf eine schonende Weise applizieren läßt und gezielt Einfluß auf die Bioverteilung, Bioverfügbarkeit oder Resorption eines Medikaments nehmen.

15

Vor allem partikuläre Systeme, sogenannte Mikropartikel, die im allgemeinen eine Teilchengröße im Bereich kleiner 100 µm aufweisen, haben sich als Applikationsformen bzw. "Drug Delivery Systeme" hoher Güte erwiesen und dienen zur Bereitstellung von Wirkstoffen, insbesondere Pharmaka, im biologischen Organismus. Dabei haben sich Mikropartikel in einem Größenbereich von 1 bis 100 µm vor allem für die parenterale Anwendung, z. B. die subkutane Injektion bewährt, bei der eine Langzeitabgabe des Wirkstoffs über Wochen erfolgen kann. Wesentlich kleinere Mikropartikel im Bereich kleiner 0,5 µm werden intensiv untersucht, um die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden.

25

30

20

Therapeutische Stoffe bedürfen einer Applikationsform, die den physiologischen Gegebenheiten gerecht wird (z. B. therapeutische Proteine u. v. a., die beispielsweise oral appliziert werden, können im Magen denaturieren oder der enzymatischen Verdauung unterliegen, und werden daher zumeist nur als Injektion oder anders invasiv verabreicht).

2

Insbesondere eine spezielle Form der nichtinvasiven Verabreichung, die pulmonale Applikationsform, bietet im Rahmen einer Inhalationstherapie die Möglichkeit über die Lunge therapeutische Stoffe unter Wahrung der therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Eigenschaften zu resorbieren (Patton,

- Chemtech 1997, 27 (12), 34-38) und ermöglicht die systemische und lokale Behandlung und führt somit zu einer höheren Patienten-Compliance. Hierzu ist es notwendig, partikuläre Systeme in Größe und Qualität bereitzustellen, die in der Lage sind, in Bronchien und Alveolen vorzudringen, wo aufgrund empfindlicher Membranen eine effektive Wirkstoffaufnahme in die Blutbahn des Organismus
 - Bekannt ist bisher vor allem die bereits am Markt erhältliche pulmonale Applikationsform auf der Basis von treibgasgetriebenen Dosieraerosolen, die nahezu vollständig für die Therapie von asthmatischen Erkrankungen eingesetzt wird. Nachteilig ist jedoch die Verwendung ozonschädigender Treibgase.
- Es werden derzeit große Anstrengungen unternommen, um die Applikation von Arzneistoffen über die Lunge auch auf andere Wirkstoffe mit anderen Indikationsgebieten zu übertragen. Im Blickpunkt des Interesses stehen derzeit Pulverinhalationssysteme, sogenannte "Dry Powder Inhaler" auf der Basis einer pharmazeutischen Trockenformulierung. Diese wird in WO 96/32149 beschrieben,
- 20 hierzu wird als Trägermaterial für den Wirkstoff humanes Serum Albumin einschließlich Zusatzmittel verwendet, Langer et al. beschreiben in Science 276, 1997, 1868 die Verwendung von Mikropartikeln aus Polymilchsäure, die zu 10-20 % mit Insulin beladen werden und vergleichbare Ergebnisse erzielen, wie entsprechend subkutan injiziert (Abstract Controlled Release Society Conference,
- 25 Sweden 1997). Die Größe der Partikel liegt im Bereich zwischen 8 und 20 μm.
 - In WO 97/35562 werden wirkstoffbeladene Mikropartikel zur pulmonalen Applikation beschrieben, die aus wäßriger Lösung hergestellt werden und nachteilig nur wasserlösliche Wirkstoffe aufnehmen können.
- 30 Eine weitere Druckschrift WO 97/44013 offenbart poröse Partikel aus Polymilch-coglycolsäure, die einen Durchmesser von 5 bis 30 μm aufweisen.

10

erfolat.

In WO 96/32116 werden Mikropartikel in der Größenordnung von 0,5 bis 50 μm beschrieben, die aus Nukleinsäuren oder viralen Vektoren bestehen und aus einer Suspension mittels hydrophilen oligomeren Polysacchariden unter Trocknung, insbesondere Sprühtrocknung, erhalten werden können.

- WO 96/32152 beschreibt Partikel, bestehend aus dem Wirkstoff α -1-Antitrypsin in der Größe von 1-50 μm, wobei auch Verdünnungsmittel zugelassen sind. Die Druckschrift WO 97/36574 beschreibt hohle Partikel mit glatter Oberfläche, die Größe beträgt 0,5-7,0 μm.
- In den Druckschriften WO 97/36574, WO 96/36314, WO 96/00127 und WO 96/32096 werden weitere partikuläre Systeme beschrieben, die aus teilweise synthetischen Polymeren bestehen oder aus dem Wirkstoff als solcher unterschiedlichster Größe.
- Im Stand der Technik ist problematisch, daß die Depotwirkung der Partikel relativ begrenzt ist. Des weiteren handelt es sich um wasserlösliche, zumeist aus einer chemischen Synthese hervorgehende Produkte, die deren Biokomptabilität einschränkt (Lösungsmittelreste, Fremdmaterial etc.). Ebenso werden in Größe, Oberfläche und Zusammensetzung unheitliche inhomogene Partikel erhalten, die insbesondere in der pulmonalen Applikation die Bioverfügbarkeit einschränkt, z. B. Verlust durch Ablagerungen außerhalb des Erfolgsortes sowie Beeinträchtigung der Dispergierbarkeit. Des weiteren ergeben sich Probleme im Stand der Technik hinsichtlich der Beladbarkeit des Trägers.
- Daher ist es Aufgabe der Erfindung einen trockenformulierbaren Wirkstoffträger besonderer Güte für die auf dem Markt befindlichen Applikatoren zu entwickeln, der diese Nachteile umgeht. Insbesondere sollte dabei die Möglichkeit gegeben sein, eine Partikeltechnik zu etablieren, die in der Lage ist, einen Depoteffekt in der Lunge zu erzielen. Deshalb ist es ebenfalls die Aufgabe der Erfindung
 dispergierbare partikuläre Wirkstoffträger herzustellen. Ebenfalls eine Aufgabe ist die Bereitstellung eines möglichst einfachen und vorteilhaften Verfahrens zur Herstellung von Trockenformulierungen, die vorzugsweise im Rahmen der

4

pulmonalen Applikation verwendet werden können. Insofern stellt ebenfalls die Optimierung des Wirkstoffträgers in Größe, Oberfläche und Morphologie hinsichtlich der Anwendung zur Inhalation eine Aufgabe dar.

Die Aufgabe wird dadurch gelöst, daß partikuläre Wirkstoffträger zur pulmonalen Applikation bereitgestellt werden, die mindestens ein lineares wasserunlöstiches Polysaccharid enthalten und deren mittlere Größe kleiner als 10 µm ist.

Durch die erfindungsgemäßen Maßnahmen werden zusätzliche Vorteile erzielt:

- Leichtere Beladbarkeit des Trägermaterials mit Wirkstoff durch die gute
 Suspendierbarkeit in verschiedenen Medien (z. B. Dispersionsverfahren,
 Sprühtrocknung);
 - Unbedenklichkeit und hohe Biokomptabilität des verwendeten Trägermaterials durch natürlich vorkommende Strukturen und durch die Verwendung naturidentischer Produkte;
- Die Vermeidung eines Zusatz von oberflächenaktiven Verbindungen bei der Herstellung der Wirkstofformulierung;
 - Der für das Flugverhalten sich positiv auswirkende aerodynamische
 Durchmesser. Dieser wird aufgrund der porösen Oberflächenbeschaffenheit im
 Vergleich zu einer glatten Kugel erreicht und durch die gleichzeitig mit der
 Oberflächenrauigkeit einhergehende Tendenz zur Cluster- und / oder
 Agglomeratbildung unterstützt.

Im Sinne der Erfindung bezeichnet partikulärer Wirkstoffträger Partikel einer mittleren Größe kleiner als 10 μm, insbesondere von 1 bis 10 μm, vorzugsweise 2
 25 bis 6 μm und besonders bevorzugt 1 bis 3 μm, die als essentiellen Bestandteil mindestens ein lineares wasserunlösliches Polysaccharid enthalten.
 Lineare wasserunlösliche Polysaccharide im Sinne der vorliegenden Erfindung sind Polysaccharide, vorzugsweise Polyglukane, insbesondere Poly(1,4-alpha-D-glukan), die aus Monosacchariden, Disacchariden, weiteren Oligomeren davon oder
 30 Derivaten bestehen.

Diese sind stets in der gleichen Art miteinander verknüpft. Jede so definierte Grundeinheit hat genau zwei Verknüpfungen, jeweils eine zu einem anderen

5

Monomer. Davon sind ausgenommen die beiden Grundeinheiten, die den Anfang und das Ende des Polysaccharids bilden. Diese Grundeinheiten haben nur eine Verknüpfung zu einem weiteren Monomer. Bei drei oder mehr Verknüpfungen (kovalente Bindungen) eines Monomers zu einer anderen Gruppe, bevorzugt einer weiteren Saccharideinheit, spricht man von einer Verzweigung. Von jedem Saccharidbaustein im Polymerrückgrat gehen dann mindestens drei glykosidische Bindungen ab.

Erfindungsgemäß treten Verzweigungen nicht oder nur in so untergeordnetem Maß auf, daß sie bei den vorliegenden sehr kleinen Verzweigungsanteilen im allgemeinen den herkömmlichen analytischen Methoden nicht mehr zugänglich sind. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn bezogen auf die Gesamtheit aller vorhandenen Hydroxygruppen auf einhundert Hydroxygruppen, die nicht zum Aufbau des linearen Polysaccharids benötigt werden, maximal fünf Hydroxygruppen

Dabei ist der Verzweigungsgrad maximal (100 %), wenn an jeder Saccharideinheit die freien Hydroxygruppen (oder andere auftretende funktionelle Gruppen) weitere glykosidische (oder andere) Bindungen zu weiteren Sacchariden aufweisen. Der Verzweigungsgrad ist minimal (0 %), wenn an den Sacchariden außer den Hydroxygruppen, die die Linearität des Polymers bedingen, keine weiteren

durch Verknüpfungen zu anderen Saccharidbausteinen belegt sind.

Hydroxygruppen durch chemische Reaktion verändert sind.

Beispiele für bevorzugte wasserunlösliche lineare Polysaccharide sind lineare Poly-D-glucane, wobei die Art der Verknüpfung unwesentlich ist, solange Linearität im Sinne der Erfindung vorliegt. Beispiele sind Poly(1,4-alpha-D-Glucan) und Poly(1,3-beta-D-Glucan), wobei Poly(1,4-alpha-D-Glucan besonders bevorzugt ist.

25

20

5

10

Besitzt die Grundeinheit drei oder mehr Verknüpfungen, wird von Verzweigung gesprochen. Dabei ergibt sich aus der Anzahl der Hydroxylgruppen pro 100 Grundeinheit, die nicht am Aufbau des linearen Polymerrückgrats beteiligt sind und die Verzweigungen ausbilden, der sogenannte Verzweigungsgrad.

30

Erfindungsgemäß weisen die linearen wasserunlöslichen Polysaccharide einen Verzweigungsgrad von weniger als 8 % auf, d.h. sie haben weniger als 8

6

Verzweigungen auf 100 Grundeinheiten. Vorzugsweise ist der Verzweigungsgrad kleiner 4 % und insbesondere maximal 1,5 %.

Ist das wasserunlösliche lineare Polysaccharid ein Polyglucan, z.B. Poly-(1,4-alpha-5 D-Glucan), ist der Verzweigungsgrad in 6-Position kleiner 4 %, vorzugsweise maximal 2 % und insbesondere maximal 0,5 % und der Verzweigungsgrad in den anderen nicht an der linearen Verknüpfung beteiligten Positionen, z.B. der 2- bzw. 3-Position im Fall des bevorzugten Poly-(1,4-alpha-D-Glucans), ist vorzugsweise jeweils maximal 2 % und insbesondere maximal 1 %.

10

20

25

Besonders bevorzugt sind Polysaccharide, insbesondere Poly-alpha-D-Glucane, die keine Verzweigungen aufweisen, bzw. deren Verzweigungsgrad so minimal ist, daß er mit herkömmlichen Methoden nicht mehr nachweisbar ist.

15 Erfindungsgemäß beziehen die Präfixe "alpha", "beta" oder "D" allein auf die Verknüpfungen, die das Polymerrückgrat ausbilden und nicht auf die Verzweigungen.

"Wasserunlöslichkeit" im Sinne der vorliegenden Erfindung bedeutet, daß keine erkennbare Löslichkeit der Verbindung unter Normalbedingungen (Raumtemperatur von 25 °C und ein Luftdruck von 101325 Pascal oder davon maximal 20 % abweichende Werte zugrundeliegt) besteht.

Im Fall der erfindungsgemäß verwendeten Polysaccharide, insbesondere der Polyglukane wie Poly(1,4-alpha-D-glukan), bedeutet dies, daß mindestens 98 % der eingesetzten Menge, bevorzugt eine Menge größer 99,5 %, in Wasser unlöslich ist. Dabei kann der Begriff Unlöslichkeit auch anhand folgender Beobachtung erläutert werden. Erhitzt man 1 g des zu untersuchenden linearen Polysaccharids in 1 l entionisiertem Wasser auf 130 °C unter einem Druck von 1 bar, so bleibt die-30 entstehende Lösung nur kurzzeitig, über wenige Minuten stabil. Beim Erkalten unter Normalbedingungen fällt die Substanz wieder aus. Nach weiterem Erkalten und Abtrennung mit der Zentrifuge unter Einkalkulation von experimentellen Verlusten.

7

lassen sich auf diese Weise mindestens 66 % der eingesetzten Menge zurückgewinnen.

Im Rahmen dieser Erfindung werden bevorzugt lineare, wasserunlösliche Polysaccharide verwendet, welche mit Hilfe von biotechnischen oder

- gentechnischen Methoden allgemeiner Definition gewonnen werden können. Eine besonders vorteilhafte Ausführungsform für die hier beschriebene Erfindung ist die Herstellung in einem biotechnischen Verfahren, insbesondere in einem biokatalytischen Verfahren, oder in einem fermentativen Verfahren.
 - Lineare Polysaccharide hergestellt durch Biokatalyse (ebenso: Biotransformation)
- im Rahmen dieser Erfindung bedeutet, daß das lineare Polysaccharid durch katalytische Reaktion von monomeren Grundbausteinen wie oligomeren Sacchariden, z. B. von Mono- und / oder Disacchariden hergestellt wird, indem ein sogenannter Biokatalysator, üblicherweise ein Enzym, unter geeigneten Bedingungen verwendet wird. Bevorzugt wird insbesondere Poly(1,4-alpha-D-
- glukan) mittels Polysaccharidsynthasen und / oder Stärkesynthasen und /oder Glykosyltransferasen und / oder alpha-1,4-Glukantransferasen und / oder Glycogensynthasen und / oder Amylosucrasen und / oder Phosphorylasen hergestellt.
- Lineare Polysaccharide aus Fermentation sind im Gebrauch der Erfindung lineare

 Polysaccharide, die durch fermentative Prozesse unter der Verwendung in der Natur
 vorkommender Organismen, wie Pilze, Algen oder Mikroorganismen oder unter der
 Verwendung von in der Natur nicht vorkommender Organismen, die durch
 Modifizierung von natürlichen Organismen, wie Pilze, Algen oder Mikroorganismen,
 mittels gentechnischer Methoden allgemeiner Definition gewonnen werden können.
- Darüber hinaus können lineare Polysaccharide zur Herstellung der in der vorliegenden Erfindung beschriebenen Retardtablette aus nicht-linearen Polysacchariden, die Verzweigungen enthalten, gewonnen werden, indem sie mit einem Enzym behandelt werden und unter Spaltung (z. B. mittels Enzyme, wie Amylase, iso-Amylase, Gluconohydrolase, Pullulanase u. a.) und Abtrennung der
- 30 Verzweigungen lineare Polymere daraus erhalten werden können.

8

Die Gewinnung und Aufreinigung linearer wasserunlöslicher Polysaccharide mittels bio- und gentechnischen Methoden aus Pflanzen kann nicht ausgeschlossen werden und wird ausdrücklich mit einbezogen.

Die partikuläre Wirkstoffträger können insbesondere durch die Mikropartikeltechnik hergestellt werden, die Gegenstand der Patentanmeldung (DPA, AZ: 197 37 481.6) ist.

Denkbar sind neben der Trockenformulierung Inhalationen auf der Basis von Dispersionen und Suspensionen des Wirkstoffträgers, die hier ausdrücklich mit einbezogen werden. Als besonders geeignet und bevorzugte Ausführungsform ist jedoch die Inhalation auf der Basis der Trockenformulierung zu sehen. Hierbei handelt es sich um ein dispergierbares trockenes Pulver, welches mittels Pulverinhalatoren ("Dry Powder Inhaler") pulmonal appliziert werden kann. Erfindungswesentlich ist, daß in der Trockenformulierung Mikropartikel bereitgestellt werden, wie in der Patentanmeldung (DPA, AZ: 197 37 481.6) beschrieben. Hierbei handelt es sich um Monopartikel (Fig. 1 und 2), die einen besonders geeigneten aerodynamischen Durchmesser aufweisen, der sich vorteilhaft auf eine Inhalation auswirkt (z. B. verminderte Abscheidung an Wänden). Besonders vorteilhafte aerodynamischen Durchmesser für die Zwecke der Erfindung zeigen die aus den

20 Ebenso wird aufgrund der Mischung dieser Partikel unter Berücksichtigung der anatomischen Gegebenheiten der Lunge eine verbesserte Wirkstoffverteilung und Lungenpenetration (auch: Atemtiefe) erzielt (siehe Beispiele zu Andersen-Impactor). Zur Definition des genannten aerodynamischen Durchmesser bedient sich die Erfindung, der Definition anhand der Schrift WO 97/36574, wobei durch die

Monopartikel gebildeten Cluster und / oder Aggregate und / oder Agglomerate.

Multiplikation des geometrischen Durchmessers, der die räumliche Ausdehnung eines kugelförmigen Gebildes (z. B. ein sphärischer Partikel) bestimmt durch den Abstand von Oberfläche zu Oberfläche durch den Mittelpunkt des kugelförmigen Gebildes ermittelt wird, mit der Wurzel der Partikeldichte.

Unter einem Cluster und / oder einem Aggregat und / oder Agglomerat ist eine
Anhäufung von Monopartikeln zu verstehen, die durch den Aufbau nichtkovalenter
Kräfte entstehen. Besonders vorteilhaft wirkt sich hier beispielsweise eine
kappenartige und / oder himbeerartige und / oder sphärische Struktur aus, wie in

10

Bild 3 und Bild 4 dargestellt. Nichtkovalente Kräfte können beispielsweise dipolare Wechselwirkungen, van-der-Waals-Kräfte, Wasserstoffbrückenbindungen oder auch sterische Wechselwirkungen sein, wobei letztere in allgemeiner Definition auch als Schlüssel-Schloss-Prinzip bezeichnet werden können.

- Die Molekulargewichte M_W der erfindungsgemäß verwendeten linearen Polysaccharide können in einem weiten Bereich von 10³ g/mol bis 10⁷ g/mol variieren, vorzugsweise Molekulargewichte M_W im Bereich von 10⁴ g/mol bis 10⁵ g/mol, insbesondere 5 x 10³ g/mol bis 5 x 10⁴ g/mol verwendet. Für das vorzugsweise verwendete lineare Polysaccharid Poly(1,4-alpha-D-glukan) werden entsprechende Bereiche der Molekulargewichte verwendet.
 - "Biokompatibel" im Sinne dieser Erfindung bedeutet, daß die eingesetzten Polysaccharide einem vollständigen biologischen Abbau unterzogen werden können und weitgehendst keine Anreicherung im Organismus erfolgt.
- Unter biologischen Abbau ist dabei jedweder in vivo ablaufende Vorgang

 angesprochen, der zu einem Abbau oder Zerstörung des Polymers führt
 Insbesondere fallen ebenfalls hydrolytische oder enzymatische Prozesse in diesen
 Bereich. Für die Biokompatibilität der Polysaccharide sowie seiner Abbauprodukte
 (Metabolite) ist nicht zuletzt auch der naturidentische Charakter der eingesetzten
 Polysaccharide von hoher Bedeutung. Daher sind die in Frage kommenden
- 20 Polysaccharide für den therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Einsatz besonders geeignet.
 - Des weiteren ergänzt der Begriff "pharmazeutisch akzeptabel" im Sinne dieser Erfindung, daß ein Träger für einen Wirkstoff, ein Hilfsmittel oder auch sogenanntes Excipient, durch ein lebendes Wesen aufgenommen werden kann, ohne daß
- 25 signifikante Nebenwirkungen für den Organismus entstehen. Im besonderen Fall der pulmonalen Verabreichung bedeutet dies, daß das Hilfsmittel durch die Lunge aufgenommen werden kann und dort durch die k\u00f6rpereigenen Mechanismen abgebaut, aufgel\u00f6st, weitertransportiert wird oder aber es zu Ablagerungen kommt, die auch durch Kumulation nicht zu nachteiligen Effekten f\u00fcr das Lebewesen f\u00fchren.
- 30 Unter einer "kontrollierten Wirkstoffabgabe" wird verstanden, daß der Wirkstoffe unter Akzeptanz einer den Umständen entsprechenden statistischen Abweichung

10

nach einer bestimmten Zeit und / oder Zeitdauer in einer für den biologischen Organismus vorteilhaften Dosis freigesetzt wird.

Diese Definition beinhaltet auch Extreme. Zum einen die spontane Freigabe aller in der Formulierung vorliegenden Wirkstoffen innerhalb einer auf den Wert Null zusehenden Zeitdauer. Zum anderen die minimal erforderliche Menge/Dosis zur Erzielung eines therapeutischen Effekts über einen langen, gar unendlichen Zeitdauer, mindestens einer Zeitdauer, die notwendig ist, sämtliche in der Formulierung vorliegende Wirkstoffe freizusetzen.

- Daher wird für die hier vorliegende Trockenformulierung synonym von einer Depotformulierung oder Formulierung mit verzögerter Freisetzung gesprochen. "Trockenformulierung" und / oder "Puder" im Sinne dieser Erfindung bedeutet eine Komposition, die aus feinen festen Partikeln der jeweiligen pharmazeutischen Zusammensetzung besteht. Diese Partikel sind in ihrer Gesamtheit frei fließend und dispergierbar.
 - Im besonderen Fall der Inhalationsanwendung bedeutet Trockenformulierung und/oder Puder zusätzlich, daß sie in einem Gerät für die Inhalation für ein trockenes Pulver angewendet werden, so daß ein therapeutischer Effekt erkennbar ist. Man benutzt in diesem Zusammenhang auch den Terminus "anwendbar für den pulmonalen Transport von Wirkstoffen" oder "einatembar", "atembar" oder "respirabel" (engl. "respirable").

In diesem Zusammenhang wird im Rahmen dieser Erfindung unter "trocken" ein Wassergehalt von weniger als 25 % verstanden, wobei ein Wassergehalt von weniger als 15 % bevorzugt ist. Insbesondere bevorzugt ist ein Wassergehalt von 5 % bis 10 %.

"Therapeutischer Effekt" im Sinne dieser Erfindung bedeutet, daß eine therapeutisch effektive Menge eines Wirkstoffs an den angestrebten Zielort gelangt, dort seine Wirkung entfaltet, und eine physiologische Reaktion bewirkt: Derpalliative und / oder kurative Effekt wird einbezogen.

20

25

"Dispergierbarkeit" im Sinne dieser Erfindung bedeutet, daß die erhaltene Trockenformulierung durch äußere mechanische Kräfte so zerstäubt oder aufgewirbelt werden kann, daß dieser Zustand für einen bestimmten kurzen Zeitraum so stabil ist (fest in gasförmig oder fest in flüssig), daß ein weitergehender

- Prozeß eingeleitet werden kann, der einen höheren Nutzen stiftet. Im Rahmen dieser Erfindung dient die pulmonale Anwendung, also die Wirkstoffaufnahme über die Lunge, als herausragendes Beispiel, aber auch andere Wirkstofftransportphänomene sind nicht ausgeschlossen.
- Zur pulmonalen Applikation k\u00f6nnen die allgemein zug\u00e4nglichen auf dem Markt befindlichen Inhalatoren, insbesondere sogenannte "Dry Powder Inhalatoren" eingesetzt werden sowie bereits in Patenten und Offenlegungen beschriebene Apparaturen verwendet werden (Hersteller: 3M Manufacturing Minnesota Mining, Inc., Inhale Therapeutic Systems, Inc., Dura Pharmaceuticals, Aerogen und Aradigm Corporation, aus: WO 94/16756, WO 96/30068, WO 96/13292, WO 96/33759, WO 96/13290, WO 96/32978, WO 94/08552, WO 96/09085,WO 95/28192).
 - Die Wirkstoffe, die als pharmazeutische Zusammensetzung mittels des beschriebenen Wirkstoffträgers pulmonal appliziert werden können, unterliegen keinerlei Einschränkungen.
- Insbesondere ist die pharmazeutische Zusammensetzung wirksam für

 Krankheitsbilder, die entweder genetisch bedingt sind oder aber im Lauf des Lebens erworben wurden.
 - Die Freigabe des Wirkstoffs kann entweder systemisch oder lokal erfolgen. Es kann ein palliativer oder kurativer Effekt angestrebt werden.
- Die mit der vorliegenden Erfindung eingesetzten Wirkstoffe können sowohl

 25 wasserlöslich als auch wasserunlöslich sein. Die im pharmazeutischen Bereich
 eingesetzten aktiven Substanzen oder Wirkstoffe können entweder therapeutisch
 oder diagnostisch, aber auch prophylaktisch aktiv sein.
 - Die eingesetzten Wirkstoffe können sich auf die verschiedensten Indikationen beziehen. Zu nennen sind etwa:
- 30 Asthma, zystische Fibrose, allgemeine Lungenkrankheiten, Diabetes (Hypoglykämische Reaktion), Krebs, Mukoviszidose, renale Anämie, Hämophilie, Ovulationsstimulation, Neutropenien, Morbus Gaucher, Hypernephrom, Haarzell-

5

Leukämie, Karzinome, Multiple Sklerose, chronische Granulomatose, Myokardinfarkt, Thrombosen, Hypophysärer Kleinwuchs, Behandlung Heparinassoziierter Thrombozytopenie (HAT) Typ II, Vakzinierungen, Hepatitis B-Prävention, Wachstumsstimulation von zellulären Elementen, Bronchitis, chronische Atemwegserkrankungen, Lungenkrankheiten und Brust Infektionen.

- Die partikulären Wirkstoffträger unterliegen keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Stabilität der Wirkstoffe. Bei den verwendeten naturidentischen Polysacchariden handelt es sich um chemisch inerte Substanzen, so daß auch empfindliche Wirkstoffe, wie Peptide, Proteine, appliziert werden können. Hierbei sind
- insbesondere Peptide und Proteine von Interesse, die aus den zwanzig natürlichen Aminosäuren aufgebaut werden. Der teilweise Ersatz natürlicher Aminosäuren durch nicht natürlich vorkommende Aminosäuren hat jedoch keinen Einfluß auf die Anwendbarkeit der hier beschriebenen Erfindung (z. B. Cetrorelix). Weiterhin ist auch die Applikation von Oligonucleotiden oder viralen Vektoren möglich.
- Bei den Proteinen und Peptiden können aus der Natur stammende Verbindungen eingesetzt werden oder aber solche, die sich insbesondere durch bio- oder / und gentechnische Verfahrensschritte herstellen lassen und allgemein unter der Bezeichnung der rekombinaten Wirkstoffe einzugliedern sind. Hier zeichnen sich insbesondere Therapeutika oder Impfstoffe aus, als da sind humane DNAse
- (Dornase alpha), Erythropoietin alpha (Epoetin alpha), Erythropoietin beta (Epoetin beta), Faktor VII (Eptacog alpha), Faktor VIII, Follitropin alpha, Follitropin beta, G-CSF, glykosyliert (Lenograstim), G-CSF (Filgrastim), GM-CSF (Molgramostim), Glucagon, Glucocerebrosidase (Alglucerase), IL-2 (Aldesleukin), Interferon alpha-2a, Interferon alpha-2b, Interferon beta-1b, Interferon gamma-1b, Insulin,
- 25 (Humaninsulin, Lispro), t-PA (Alteplase), r-PA (Reteplase), humane Wachstumshormon (HGH, Somatropin), Hirudin, Hepatitis B-antigen, Hepatitis A/B Kombinationsimpfstoff, MPIF-1 (Myeloid Progenitor Inhibitor Factor-1), KGF-2 (Keratinozyten-Wachstumsfaktor).
- Insgesamt können auch Wirkstoffe aus der folgenden Gruppe und Klassen dieser Wirkstoffe vorteilhaft mit der hier vorgestellten Technologie vor allem in der pulmonalen Applikation zur Anwendung gelangen:

Calcitonin, Felbamat, AZT, DDI, GCSF, Lamotrigin, Gonadotropin Releasing Faktor (Hormon) (GNRH, GHRH und GHRH-Analoga), Luteinisierendes Hormon Releasing Hormon (LHRH) und LHRH Analoga (sowohl Antagonisten als auch Agonisten, z. B. Leuprolid Acetat, Leuprolid, Lupron or Lupron Depot, Buserelin, Ramorelix,

- 5 Cetrorelix), TRH (Thyreotropin Releasing Hormon), Adenosine Deaminase, Argatroban, α1-Antitrypsin, Albuterol, Amilorid, Terbutalin, Isoproterenol, Metaprotaranol, Pirbuterol, Fluticason Propionat, Budesonied, Beclomethasone Dipropionate, Cromoglycinsäure, Dinatriumcromoglycinat, Nedocromil, Sultanol, Beclomethason, Bambuterol, Mometason, Triacetonid, Isoproterenol, Cromolyn,
- Salmeterol, Salmeterol Xinotat, Formotorol, Triamcinolon Acetonid, Flunisolid, Fluticason, Salbutamol, Budesonid, Fenoterol, Ipratropiumbromid, Tachykinin, Tradykinin, Furosemid, Dinatriumcromoglycat, Nafarelin, Cromolyn Natrium, Albuterolsulfat, Metaproterenolsulfat, Somatostatin, Oxytocin, Desmopressin, ACTH Analoga, secretin glucagon, Kodein, Morphin, Diltiazem, Cromoglycat, Ketotifen,
- 15 Cephalosporin, Pentamidin, Fluticason, Tipredan, Noscapine, Isoetharin, Amilorid, Ipratropium, Oxitropium, Cortison, Prednisolon, Aminophylin, Theophylin, Methapyrilen.
 - Analgetika, Anginal Präparationen, Antiallergika, Antihistamine, Anti-inflammatories, Bronchodilatoren, Bronchospasmolytika, Diuretika, Anticholinergetika, Anti-
- 20 Adhäsions Moleküle, Zytokin Modulatoren, biologisch aktive Endonucleasen, rekombinante Human-DNasen, Neurotransmitter, Leukotrin Inhibitoren, vasoaktive Intestinal Peptide, Endothelin Antagonisten, Analeptika, Analgetika, Lokalanästhetika, Narkosemittel, Antiepileptika, Antikonvulsiva, Antiparkinsonmittel, Antiemetika, das Hormonsystem regulierende oder stimulierende Verbindungen, das
- 25 Herz-Kreislauf-System regulierende oder stimulierende Verbindungen, den Respirationstrakt System regulierende oder stimulierende Verbindungen, Vitamine, Spurenelemente, Antioxidantien, Zytostatika, Antimetabolite, Antiinfektiva, Immunmodulatoren, Immunsuppressiva, Antibiotika, Proteine, Peptide, Hormone, Wachstumshormone, Wachstumsfaktoren, Xanthine, Vakzine, Steroide, b₂-
- Es können sowohl entweder die freien Säuren oder Basen, aber auch pharmazeutisch aktive und akzeptable Salze dieser Verbindungen und

30

Mimetika.

Substanzklassen, sowie deren Hydrolysate oder Bruchstücke oder Metabolite davon verwendet werden.

14

Ebenso können für die vorliegende Formulierung übliche Hilfs- und Zusatzstoffe verwendet werden.

5 Die nachfolgenden Beispiele dienen zur n\u00e4heren Erl\u00e4uterungen der Erfindung, ohne dieselbe auf in den Beispielen beschriebenen Produkte und Ausf\u00fchrungsformen einzuschr\u00e4nken.

Beispiele

10

15

Die folgende Beispiele beziehen sich insbesondere auf die Herstellung der Mikropatikel, wie in der Patentanmeldung (DPA, AZ: 197 37 481.6) beschrieben, auf diese wird ausdrücklich bezug genommen. Des weiteren wird eine besonders vorteilhafte Methode zur Herstellung von Poly(1,4-alpha-D-glukan) in WO 95/31553 beschrieben.

Zudem werden Beispiele zur Verdeutlichung der pulmonalen Applikation insbesondere mit Hilfe der Trockenformulierung im Rahmen der Pulverinhalation angeführt.

20 Beispiel 1

In-vitro-Produktion von Poly(1,4-α-D-glukan) in einem biokatalytischen Prozeß mit Hilfe des Enzyms Amylosucrase

In einem sterilisierten (Dampfsterilisation) 15 I Gefäß werden 10 I einer 20 %igen

Saccharose Lösung gegeben. Der mittels einer Fermentation erhaltene
Amylosucrase enthaltende Enzymextrakt wird in einer Portion zu der
Saccharoselösung gegeben. Die Enzymaktivität beträgt 16 units (1 unit entspricht der Umsetzung von 1 µmol Saccharose pro Minute pro mg Enzym). Die Apparatur wird mit einem ebenfalls sterilisierten KPG-Rührer versehen. Das Gefäß wird

verschlossen und bei 40 °C aufbewahrt und gerührt. Nach einiger Zeit bildet sich ein weißer Niederschlag. Die Reaktion wird nach einer Zeitdauer von 180 Stunden beendet. Der Niederschlag wird abfiltriert und zur Abtrennung niedermolekularer

Zucker mehrfach gewaschen. Der im Filter verbleibende Rückstand wird bei Temperaturen zwischen 30 und 40 °C im Trockenschrank unter Anlegung eines Vakuums mit Hilfe einer Membranpumpe (Firma Vacuubrand GmbH & Co, CVC 2) getrocknet. Die Masse beträgt 685 g (Ausbeute 69 %).

5

Beispiel 2

Charakterisierung des mit Amylosucrase synthetisierten Poly(1,4- α -D-glukan) aus Beispiel 1 mittels Gelpermeationschromatographie

10

Es werden 2 mg des Poly(1,4-α-D-glukan) aus Beispiel 1 bei Raumtemperatur in Dimethylsulfoxid (DMSO, p. a. von Riedel-de-Haen) gelöst und filtriert (2 mm Filter). Ein Teil der Lösung wird in eine Gelpermeationschromatographie Säule injeziert. Als Elutionsmittel wird DMSO verwendet. Die Signalintensität wird mittels eines RI-Detektors gemessen und gegen Pullulanstandards (Firma Polymer Standard Systems) ausgewertet. Die Flußrate beträgt 1.0 ml pro Minute. Ein Meßergebnis ist im folgenden angegeben: Zahlenmittel des Molekulargewichts (M_n) von 3.200 g/mol und ein Gewichtsmittel des Molekulargewichts (M_w) von 9.300 g/mol. Dies entspricht einer Dispersität von 2,8

20

15

Beispiel 3

Herstellung von Mikropartikeln aus Poly(1,4-α-D-glukan)

400 g Poly(1,4-α-D-glukan) werden in 2 l Dimethylsulfoxid (DMSO, p. a. von Riedelde-Haen) bei 40 °C innerhalb von gelöst. Dann wird eine Stunde bei Raumtemperatur gerührt. Die Lösung wird in 20 l bidestilliertem Wasser unter Rühren durch einen Tropftrichter über einen Zeitraum von 2 h hinzugegeben. Der Ansatz wird für 40 h bei 6°C gelagert. Es bildet sich eine feine Suspension aus. Der Partikel werden abgetrennt, indem zunächst der Überstand abdekantiert wird. Der Bodensatz wird aufgeschlämmt und in kleinen Portionen zentrifugiert (Ultrazentrifuge RC5C: je 5 Minuten bei 5000 Umdrehungen pro Minute). Der feste

PCT/EP99/02385

WO 99/52506

16

Rückstand wird insgesamt drei Mal mit bidestilliertem Wasser aufgeschlämmt und erneut zentrifugiert. Die Feststoffe werden gesammelt und die Suspension von ca. 1000 ml gefriergetrocknet (Christ Delta 1-24 KD). Es werden 283 g weißer Feststoff isoliert (Beispiel 3a: Ausbeute 71 %). Die gesammelten Überstände werden bei einer Temperatur von 18 °C über Nacht verwahrt. Die Aufarbeitung erfolgt wie beschrieben. Es werden weitere 55 g des weißen Feststoffs isoliert (Beispiel 3b: Ausbeute 14 %). Die Gesamtausbeute beträgt 85 %.

Beispiel 4

10

15

20

Entschwefelung der Mikropartikel aus Beispiel 3

Zur Abtrennung in den Partikeln verbliebenen Dimethylsulfoxids wird wie folgt vorgegangen. 100 g der Amylosepartikel aus Beispiel 9 werden in 1000 ml entionisiertem Wasser gegeben. Der Ansatz wird für 24 h unter leichtem Schwenken sich selbst überlassen. Die Abtrennung der Partikel erfolgt wie in Beispiel 9 beschrieben (Ultrazentrifuge RC5C: je 15 Minuten, 3000 U / min. Nach der Gefriertrocknung ergibt sich eine Auswaage von 98,3 g (98 % Ausbeute). Die Schwefelbestimmung durch Elementaranalyse ergibt folgende Werte (Prüfmethode Verbrennung und IR-Detektion):

Schwefelgehalt der Partikel aus Beispiel 2:

6 % +/- 0.1 %

Schwefelgehalt der Partikel aus Beispiel 3:

< 0,01 %

25 Beispiel 5

Untersuchungen der Mikropartikel aus dem Beispiel 3 mittels Elektronenmikroskopie

Zur Charakterisierung der Partikel werden Rasterelektronenmikroskopaufnahmen
 (REM) (Camscan S-4) durchgeführt. Die Bilder (Fig. 1 und 2) zeigen Aufnahmen der Partikel, die verdeutlichen, daß es sich um sphärische, sehr einheitliche Partikel hinsichtlich der Form, Größe und Oberflächenrauigkeit handelt.

17

Die Bilder (Fig. 3 und 4) zeigen Aufnahmen der bebildeten Cluster und / oder Agglomerate.

Beispiel 6

5

Untersuchungen der Größenverteilungen der Partikel aus Beispiel 3

Zur Charakterisierung der Größenverteilungen der Partikel aus den Beispielen 1 und 9 wurden Untersuchungen mit einem Mastersizer durchgeführt (Fa. Malvern Instruments). Die Untersuchung erfolgte im Fraunhofer Modus (Auswertung: multimodal, Anzahl) mit einer Dichte von 1,080 g/cm³ und Volumenkonzentration im Bereich von 0,012 % bis 0,014 %.

Tabelle 1:

15

Charakterisierung der Partikeldurchmesser der Mikropartikel aus Beispiel 3.

Beispiel	Durchme	sser		Partikelvert	eilung	
No.	Dn*1 (mm)	dw*2 (mm)	dw/dn*3	d (10 %)*4 (mm)	d (50 %)*5 (mm)	d (90 %) ^{x5} (mm)
3a	1,664	4,184	2,541	0,873	1,504	2,624
3b	0,945	2,345	2,481	0,587	0,871	1,399

20 *1 dn: Zahlenmittelwert des Durchmessers

*2 dw: Gewichtsmittelwert des Durchmessers

*3 dw / dn: Dispersität der Partikeldurchmesser

*4 d(10 %): 10 % aller Partikel haben einen kleineren Durchmesser als der angegebene Wert

25 *5 d(50 %): 50 % aller Partikel haben einen kleineren Durchmesser als der angegebene Wert

18

*6 d(90 %):

90 % aller Partikel haben einen kleineren Durchmesser als der

angegebene Wert

Beispiel 7

5

Bestimmung der Flugweite von Mikropartikeln aus Poly(1,4-α-D-glukan)

Andersen Impactor (Andersen Samplers Inc., 4215 Wendell Drive, Atlanta, GA, USA und vgl. Pharmacopoeia Europaeum, Stuttgart, Deutscher Apothekerverlag 1997,

kap. 2.9.18; dort: Gerät D) besteht aus einer Kaskade von voneinander abgetrennten Platten, die sukzessiv mit kleineren Löchern (Poren) ausgestattet sind. Abhängig von der aerodynamischen Partikelgröße findet auf den einzelnen Platten eine Ablagerung statt.

15 Tabelle 2: Charakteristik des Andersen Impactors

Filterstufe	Lochdurchmesser	Lochdurchmesser	Zahl der Löcher
	[inch]	[μm]* ¹	
0	0,1004	2550	96
1	0,0743	1887	96
2	0,0360	914	400
3	0,0280	711	400
4	0,0210	533	400 -
5	0,0135	342	400
6	0,0100	254	400
7	0,0100	254	201

^{**}Die Angaben in "mm" wurden durch Umrechnung der Herstellerangaben in "inch" erhalten.

Die Andersen-Impactor Experimente verlaufen wie folgt: 100 mg der Substanz (hier: drei verschiedene Proben von Mikropartikeln und Agglomeraten (Cluster) aus Poly(1,4-α-D-glukan); hergestellt nach Bsp. 3 und 4), werden in den Ansatzstutzen des Impactors gegeben und mit der zur Ausrüstung gehörenden Pumpe in die Filterkaskade hineingesaugt (Pumpenleistung: 35 l/min.). Nach einer Minute wird das Gerät gestoppt und die Masse der einzelnen Filter (oder Prallplatten) bestimmt. Die Massen an Mikropartikeln sind in der folgenden Abbildung aufgetragen. Dabei wird vor allem das gute Flugverhalten bei minimaler Pumpenleistung deutlich, welches sich in der hohen Masse auf höheren Prallplatten (Filtern) widerspiegelt.

10 Der am Startpunkt verbleibende Rest kann minimiert werden, indem die Partikel durch mechanische Vibration am Ansatzstutzen des Impactors in der Schwebe gehalten werden (vgl. Probe 2).

Das Verhalten verschiedener Proben von Poly(1,4-α-D-glukan) im Andersen
15 Impactor ist in Fig. 5 gezeigt.

Beispiel 8

Bestimmung der Flugweite von Pudern aus weiteren Polysacchariden,
herkömmlichen Inhalem und Mikropartikeln aus synthetischen Polymeren
(Vergleichsbeispiele)

Die Vergleichsbeispiele mit anderen, teils wasserlöslichen Polysacchariden, Material aus herkömmlichen Inhalern und Mikropartikeln aus synthetischen, aber bioabbaubaren Polymeren (Vergleichsbeispiele) wurden analog zu Beispiel 8 durchgeführt. Bei den Polysacchariden handelt es sich um eine Kartoffelstärke des Typs Toffena (Fa. Südstärke) und eine Reisstärke des Typs Remygel (Fa. REMY) mit Partikelgrößen bis zu 100 mm und um 4 mm. Bei den Inhalern handelt es sich um den Aerolizer (Inhaler 1, Fa. Ciba Geigy) und den Atemur Diskus (Inhaler 2, Fa. cascan). Die Mikropartikel aus Polylactid-co-glycolid (PLGA) wurden mittels

25

20

Sprühtrocknung (Material PLGA 65:35-d, I der Fa. Medisorb) hergestellt und haben ca. Durchmesser zwischen 2 und 15 mm.

Das Verhalten anderer, teils wasserlöslicher Polysaccharide im Andersen Impactor (Vergleichsbeispiele) ist in Fig. 6 gezeigt.

5

Das Verhalten von Material herkömmlicher Inhaler und Mikropartikeln aus synthetischen, bioabbaubaren Polymeren im Andersen Impactor (Vergleichsbeispiele) ist in Fig. 7 gezeigt.

10 Beispiel 9

Bestimmung der Flugweite von Mikropartikeln verschiedener Geometrien aus Poly(1,4-α-D-glukan) und Agglomeraten daraus

15 Es wird das Flug- oder Abscheideverhalten von Mikropartikeln verschiedener Größe und Oberflächenrauigkeit in einem gekrümmten Rohr untersucht. Die Versuche bilden die Grundlage für eine Abschätzung einer optimalen Morphologie von Partikeln und Agglomeraten für die Applikation in einem Dry Powder Inhaler. Folgende Annahmen liegen dem Modell zugrunde: luftdurchströmter Kanal d = 20 20 mm; Luftdichte r₁ = 1,2 kg/m³; Luftviskositāt h = 1,81 x 10⁵ Pa s; Strömungsgeschwindigkeit v_{fi} = 5 m/s; Krümmungsradius R = 20 (200) mm; Krümmungswinkel a = 45°; Partikeldurchmesser x = 1 - 5 mm; Feststoffdichte r. = 1550 kg/m³; Formfaktor Y = 1 und abweichend.

Zunächst wird das Verhalten kugeliger und nichtkugeliger Partikeln zueinander 25 vergleichen. Für nichtkugelige Partikeln wird eine Struktur zur Beschreibung der Geometrie vorgegeben. Gesucht sind die Sinkgeschwindigkeit im Schwerefeld in Luft sowie die radiale Auslenkung eines solchen Partikels bei Durchströmung eines Rohrbogens. Anhand der berechneten Auslenkung kann abgeschätzt werden, wie viele Teilchen bei der Durchströmung des Rohrbogens die Wand berühren und haften bleiben, also abgeschieden werden.

Die Abweichung der Partikelform von der Kugel läßt sich mit Hilfe des Formfaktors Ψ beschreiben. Er ist definiert als das Verhältnis der Oberfläche einer Kugel mit gleichem Volumen zur tatsächlichen Oberfläche des Partikels. Für Kugeln ist $\Psi=1$, für nichtkugelige Partikeln gilt $\Psi<1$. Je kleiner der Formfaktor wird, um so eher folgt ein Teilchen der Luftströmung und um so weniger wird es durch Wandhaftung in Rohrkrümmungen abgeschieden. Der aerodynamische Durchmesser verhält sich reziprok zum Formfaktor. Ein Wert von $\Psi=0,8$ ist zum Beispiel mit einer Absenkung der Feststoffdichte von 1550 kg/m³ auf 1400 kg/m³ vergleichbar.

In einer ersten Betrachtung wurde eine glatte Kugel mit einer Kugel mit rauher Oberfläche verglichen. Die Rauheit wurde durch kleinere Kugelabschnitte (Kugelkappen), die auf eine Basiskugel aufgesetzt wurden, angenähert. Die Abschnitte waren einerseits nach außen (Himbeerstruktur) andererseits nach innen (Kraterlandschaft) gerichtet. Für nach außen gerichtete Abschnitte ergab sich der Formfaktor zu Ψ = 0,958, für nach innen gerichtete zu Ψ = 0,946. Weiterhin wurden

- Agglomerate aus Partikeln betrachtet. Die betrachteten Agglomerate (Körper) bilden idealerweise folgende Anordnungen in der Anordnung einer dichtesten Kugelpackung (für Tetraeder vgl. auch Abbildung 2). Die Körper werden aus Agglomeraten einzelner Kugeln modelliert und besitzen folgende Struktur: a) ein aus Kugeln aufgebauter Tetraeder mit 4 Schichten. Die Kanten werden aus jeweils 4
 Kugeln gebildet. Insgesamt besteht der Tetraeder aus 20 Einzelkugeln; b) Körper aus drei Kugelschichten mit 3, 7 und nochmals 3 Einzelkugeln (kleiner Doppelkegel); c) Körper aus 5 Schichten mit einer Kugelanzahl von 1, 3, 7, 3 und 1
- Die Tabelle faßt die Ergebnisse der Berechnungen zusammen. Als Parameter wird für die Vergleichbarkeit nur die Abweichung von der Kugelform bei einem vorgegebenen volumenäquivalenten Partikeldurchmesser von 5 µm betrachtet. Es ist zu beachten, daß der Durchmesser der Einzelkugeln für die o. a. Geometrien entsprechend geringer ist. Die Sinkgeschwindigkeit nimmt mit zunehmender Abweichung von der Kugelform ab. Demzufolge verringert sich auch der Abscheidegrad bei der Durchströmung eines Rohrbogens. Im Vergleich zur Kugel
 - Abscheidegrad bei der Durchströmung eines Rohrbogens. Im Vergleich zur Kugel mit dem Durchmesser von 5 µm reduziert sich der Abscheidegrad für die aus Agglomeraten aufgebauten Partikelformen auf 66 %. Die Ergebnisse dieser

je Schicht (großer Doppelkegel).

5

22

Modellversuche belegen die Vorteilhaftigkeit der vorliegenden Erfindung hinsichtlich der Oberflächenrauigkeit, sowie der Agglomerate, die im Sinne einer dichtesten Kugelpackung organisiert sind. Insbesondere zeigt sich, daß mit fallendem Formfaktor Ψ, d. h. gegen Null, der aerodynamische Durchmesser sich verbessert. Je besser der aerodynamische Durchmesser desto tiefer die Lungenpenetration (Atemtiefe).

Tabelle 2: Ergebnisse der Berechnung für die oben beschriebenen Partikelformen

	Formfaktor	Agglomerat-	Sinkgeschwin-	radiale	Abscheide-
	Ψ	dichte	digkeit im	Auslenkung	grad
		[kg/m³]	Schwerefeld	[mm]	[%]
			[m/s]		
Kugel	1	1550	0,001165	0,466	2,33
Kugel	0,946	1550	0,001134	0,453	2,26
(Kappen					
innen)					
Kugel	0,958	1550	0,001141	0,456	2,28
(Kappen					
außen)					
Agglomerat	0,49	1430	0,000753	0,301	1,50
Tetraeder					
Agglomerat	0,56	1390	0,000782	0,313	1,56
Doppelkegel					
3 Ebenen					
Agglomerat	0,52	1405	0,000762	0,305	1,52
Doppelkegel					
5 Ebenen					

10

5

Beispiel 10

Beladung der Partikel mit Wirkstoff durch ein Suspensionsverfahren

23

Die Mikropartikel, bzw. Agglomerate, aus Poly(1,4-α-D-glukan) (Herstellung in Beispiel 3 und 4) werden durch einen Suspensionsprozeß mit Wirkstoff beladen.
250 mg Buserelin* werden in 10 ml destilliertem Wasser gelöst. Es werden 100 mg Partikel hinzugegeben. Die Suspension wird 3 h gerührt. Die Suspension wird
zentrifugiert. Das Zentrifugat wird mit Wasser gewaschen. Der partikuläre Feststoff wird per Zentrifuge abgetrennt (3000 U/min) und das Zentrifugat gefniergetrocknet. Durch Auflösung einer exakten Menge der Partikel in einem Wasser-Dimethylsulfoxid und der spektroskopischen Vermessung im UV-Vis-Spektrometer kann über eine Eichkurve die Beladung mit Buserelin zu 3,28 % bezogen auf die
Gesamtmasse der Partikel berechnet werden. Durch die Modifizierung des Lösungsmittels für den Wirkstoff, z. B. Alkohole, kann die Löslichkeit und damit die Beladung der Partikel mit Wirkstoff beeinflußt werden.

(* 5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-tyrosyl-O-tert-butyl-D-seryl-L-15 leucyl-L-arginyl-N-ethyl-L-prolinamid)

Beispiel 11

Beladung der Partikel mit Wirkstoff mittels Sprühtrocknung

20

25

30

Die Mikropartikel werden in destilliertem Wasser, bzw. einer Mischung aus Wasser und einer leicht flüchtigen Komponente wie Aceton oder Ethanol, suspendiert. Hierzu werden 10 g des Feststoffs in 1 000 ml des Lösungsmittels suspendiert. In dem Lösungsmittel wurden zuvor 0,5 g Theophyllin aufgelöst. Der Sprühtrockner (Mini Sprühtrockner 191 der Fa. Büchi) wird wie folgt betrieben: Zerstäubungsluftstrom 700 Liter pro Stunde, Eingangstemperatur 200 °C, eingeschaltete Düsenkühlung, Düsendurchmesser 0,5 mm, Aspirator 70 %, Pumpe 10 %. Die spektroskopische Oberprüfung der Beladung (Beschreibung siehe Beispiel oben) ergibt einen Beladungsgrad von 4,8 %. Dieser Wert stimmt mit dem theoretisch erreichbaren Wert von 5,0 % im Rahmen der Fehlergrenzen überein.

24

Beispiel 12

Bestimmung der Löslichkeit von Polysacchariden

Es werden 100 mg Poly(1,4-α-D-glukan) in 5 ml bidestilliertem Wasser gegeben.
 Das Reaktionsgefäß wird unter Rühren (Magnetrührer) langsam aufgehetzt. Es wird in einem Stufenprogramm mit Abständen von zwanzig Grad erhitzt und mit dem Auge beobachtet. Bei Temperaturen von 40 °C, 60 °C, 80 °C und 100 °C sind keine Veränderungen zu beobachten. Gemäß dieser Beobachtungen ist die Verbindung die Eigenschaft "wasserunlöslich" zuzuordnen.

Beispiel 13

15

20

25

30

Bestimmung der Löslichkeit von Polysacchariden und Klassifizierung nach Deutschem Arzneibuch (DAB)

564 mg Poly(1,4-α-D-glukan) werden in ca. 0,5 L bidestilliertem Wasser bei 1,3 bar und 130 °C für 1,5 Stunden in einem Autoklaven erhitzt (Apparat Certoclav). Von dem Reaktionsgefäß ist zuvor das Gewicht gemessen worden. Danach wird die Apparatur entspannt und bei Raumtemperatur abgekühlt. Der Inhalt wird gewogen. Er entspricht 501,74 g. Nach weiteren 24 Stunden wird zentrifugiert und dekantiert. Der feste Rückstand wird getrocknet und ausgewogen: 468 mg. Daraus errechnet sich ein gelöster Anteil von 96 mg. Bezogen auf das eingesetzte Lösungsmittel errechnet sich daraus, daß für 1 mg Poly(1,4-α-D-glukan) 5226 mg Wasser notwendig sind. Gemäß der Klassifizierung nach Deutschem Arzneibuch ergibt sich daraus die Einteilung, daß diese Substanz "sehr schwer löslich" ist, da zwischen 1.000 und 10.000 Teilen Lösungsmittel notwendig sind, um 1 Teil der Substanz in Lösung zu bringen. Dies ist von den 7 Klassen zur Einteilung der Löslichkeit (von "sehr leicht löslich" (Klasse 1) bis "praktisch unlöslich" (Klasse 7) die Klasse Nummer 6.

25

Beispiel 14

Bestimmung der Löslichkeit von Polysacchariden und Klassifizierung nach Deutschem Arzneibuch (DAB)

5

Der Versuch wird wie in Beispiel 13 durchgeführt. Der einzige Unterschied bildet ein Kühlprozeß, der nach der Autoklavbehandlung und dem Abkühlen auf Raumtemperatur nachgeschaltet wird. Das Substanzgemisch wird für 3 Stunden bei 5 °C aufbewahrt.

10

15

Es werden 526 mg Poty(1,4-α-D-glukan) auf ca. 480 mL bidestilliertem Wasser eingewogen. Nach der thermischen Behandlung ergibt sich eine Auswaage von 468,09 g. Das getrocknete Sediment beträgt 488 mg. Demnach sind 38 mg des Poly(1,4-α-D-qlukans) in Lösung gegangen. Dies entspricht einem Verhältnis von 1 mg Substanz zu 12.318 Teilen Lösungsmittel. Demnach ist die Substanz nach dieser Behandlungsmethode in Klasse Nummer 7 nach DAB einzustufen und danach als praktisch unlöslich zu klassifizieren, weil mehr als 10.000 Teile Lösungsmittet für ein Teil Substanz benötigt werden.

20 Beispiel 15

Herstellung von Mikropartikeln aus einer autoklavierten Poly(1-4-alpha-D-glukan)-Suspension

- 25 3,5g Poly(1-4-alpha-D-glukan)-Pulver werden dreimal mit 60°C heißem Wasser gewaschen. Anschließend wird in 200 ml entionisiertem Wasser suspendiert. Die Suspension wird in einem Laborautoklaven (Pressure Vessels; Typ 452 HCT 316; Fa. Parr Instruments Deutschland GmbH) angesetzt. Die Kammer wird mit Stickstoff gespült, so daß ein Druck von 1,5 bar erreicht wird.
- Unter Rühren wird der Autoklav auf 130°C erwärmt. Die Autoklavierzeit bei dieser 30 Temperatur beträgt 30 min. Es wird ein Druck von ca. 5 bar erzeugt. Nach dem Abkühlen des Autoklavs wird die Suspension entnommen und sofort im

26

Sprühtrockner versprüht. Dabei wird die Suspension mit Hilfe eines Magnetrührers kontinuierlich gerührt.

Der Sprühtrockner (Mini Sprühtrockner 191, Fa. Büchi, Schweiz) wird wie folgt betrieben: Zerstäubungsstickstoffstrom 700 Liter pro Stunde, Eingangstemperatur 220°C, eingeschaltete Düsenkühlung, Düsendurchmesser 0,5mm, Aspirator 70%, Pumpe 70%.

Das Sprühtrocknungsgut wird dem Auffanggefäß des Zyklons entnommen und trocken gelagert. Die Größe der Mikropartikel liegt zu über 90 % in einem Bereich kleiner 10 µm (Auswertung von Elektronenmikroskop-Aufnahmen).

10

Beispiel 16

Herstellung von Mikropartikeln aus Poly(1,4-alpha-D-glukan)

Es wird die Möglichkeit untersucht, direkt aus der Biotransformation anfallendes Polyglukan für die Herstellung lungengängiger Partikel herzustellen. Hierzu wird eine 20 %ige Suspension hergestellt, indem 500 g Poly(1,4-alpha-D-glukan) aus Beispiel 1 in 2,5 l Wasser suspendiert werden. Die Suspension wird sprühgetrocknet. Hierzu wird der Sprühtrockner (Mini Spray Dryer B-191 der Firma
 Büchi) wie folgt betrieben: Zerstäubungsluftstrom 650 Liter pro Stunde, Eingangstemperatur 140 °C, keine Düsenkühlung, Düsendurchmesser 0,7 mm, Aspirator 70 %, Pumpe 30 %. Es werden 197,5 g weißer Feststoff aus dem Produktauffang - Gefäß entnommen. Die Ausbeute beträgt 40 %. Ein Anteil von mehr als 90 % der Partikel liegen mit ihrem Durchmesser im Bereich von 1-10 µm.

25

30

Die Verwendbarkeit als Trägermaterial für eine Applikation als Dry Powder bei der inhalativen Gabe eines Wirkstoffs wird mittels der in Beispiel 7 beschriebenen Andersen Impactor-Apparatur bestimmt. Die Ergebnisse zeigen in Figur 8 die prinzipielle Lungengängigkeit der durch Sprühtrocknung erhaltenen Partikel (siehe auch Figuren 5 - 7 zu den Beispielen 7 und 8).

Beispiel 17

Charakterisierung der Fließfähigkeit von Mikropartikeln und Pulver aus Poly(1,4-alpha-D-glukan) nach List et al., Arzneiformenlehre, WVG, Stuttgart, 1985; Kap.

5 2.10.1

100 g Pulver aus Bsp. 3 und 4 sowie Bsp. 1 werden in einen Rieseltrichter (Rieselfähigkeits-Prüfgerät, Fa. Engelsmann, Ludwigshafen) gefüllt und dabei die Ausflußöffnung verschlossen gehalten. Die Ausflußöffnung wird freigegeben und das Pulver während des Auslaufens mit dem Rührbügel durch Betätigung einer Kurbel durchmischt. Nach 2 Minuten Ruhezeit werden der Durchmesser und die Höhe des Pulverkegels vermessen und daraus der Böschungswinkel bestimmt. Bei zu hohem Schüttvolumen werden statt 100 g Pulver nur 50 g eingesetzt.

Tabelle: Es gilt: $\tan \alpha = h / r$ nach List (supra, S. 53 ff)

15

20

25

10

Trockenbindemittel	Kegelhöhe	Kegelradius	Böschungswinkel
Einheit	h in cm	r in cm	α in °
Mikropartikel aus Bsp. 3, 4	6,4	8,50	37,0
Pulver aus Bsp. 1	3,6	6,25	29,9
Pulver aus Bsp. 1	4.1	6,75	31,3

Besonders geeignet sind Pulver mit einem Böschungswinkel ≤ 30°. Entsprechende referenzmessungen mit bekannt gut fkießenden Materialien wie EMDEX®, Avicel®, Toffena® ergeben Böschungswinkel um die 30° (Vgl. Bauer, Fröming, Führer, Phamazeutische Technologie, Stuttgart, 1989, S. 345).

Beispiel 18:

Beladung von Mikropartikeln hergestellt aus einer autoklavierten Poly (1-4-alpha-D-glukan)-Suspension

3,5g Poly(1-4-alpha-D-glukan)-Pulver werden dreimal mit 60°C heißem Wasser gewaschen. Anschließend wird in 200 ml entionisiertem Wasser suspendiert. Die Suspension wird in einem Laborautoklaven (Pressure Vessels; Typ 452 HCT 316;

PCT/EP99/02385

Fa. Parr Instruments Deutschland GmbH) angesetzt. Die Kammer wird mit Stickstoff gespült, so daß ein Druck von 1,5 bar erreicht wird.

Unter Rühren wird der Autoklav auf 130°C erwärmt. Die Autoklavierzeit bei dieser Temperatur beträgt 30 min. Es wird ein Druck von ca. 5 bar erzeugt.

- Nach dem Abkühlen des Autoklavs wird die Suspension entnommen, 175 mg
 Theophyllin (entspricht 5% Beladung) darin gelöst und die wirkstoffhaltige
 Suspension sofort im Sprühtrockner versprüht. Dabei wird die Suspension mit Hilfe eines Magnetrührers kontinuierlich gerührt.
- Der Sprühtrockner (Mini Sprühtrockner 191, Fa. Büchi, Schweiz) wird wie folgt betrieben: Zerstäubungsstickstoffstrom 700 Liter pro Stunde, Eingangstemperatur 220°C, eingeschaltete Düsenkühlung, Düsendurchmesser 0,5mm, Aspirator 70%, Pumpe 70%.
 - Das Sprühtrocknungsgut (Ausbeute mind. 25% bezogen auf die im Autoklaven eingesetzte Menge Feststoff) wird dem Auffanggefäß des Zyklons entnommen und trocken gelagert. Die Größe der Mikropartikel liegt zu über 90 % in einem Bereich kleiner 10 µm (Auswertung von Elektronenmikroskop-Aufnahmen).
 - Die Beladung der Mikropartikel mit Theophyllin wird photometrisch überprüft. Dazu werden 50 mg der Probe bei 60°C in 100 ml Dimethylsulfoxid gelöst und bei 271 nm vermessen (Lambda 20 Photometer, Perkin Elmer). Der Beladungsgrad liegt bei mind. 95%.
 - 20 mg der wirkstoffbeladenen Mikropartikel werden in die Dosierkammer eines handelsüblichen Dry Powder Inhalers (Aerolizer®, Fa. Ciba-Geigy) gefüllt und die Flugweite wie in Beispiel 7 beschrieben mit dem Andersen-Impaktor vermessen.

15

Das Verhalten von wirkstoffbeladenen Mikropartikeln aus Poly(1-4-alpha-D-Glukan) im Andersen Impactor (Alle Werte in mg) Tabelle 3 und 4:

_					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 					_				~			_				
	EInwage: 19,82	5,2	3,1	1,3	1,25	0,91	62'0	0,65	0,19	0,14	0,1	13.63	20.0	1	Einwage. 19,82	38,15	22,74	Q 5/4	1 0'6	9,17	
	Einwage: 20,17 Einwage: 20,26	2'9	2,44	1,1	1,24	26'0	0,81	69'0	0,17	0,12	0.12	17.36	00,41		Einwage: 20,26 Einwage: 19,82	46,66	16,99	7 66	99,	8,64	
Filter	Einwage: 20,17	2,8	1,35	9'0	0.23	0,13	80'0	20'0	0,05	0,02	0.01	E 24	5,34		Einwage: 20,17	52,43	25.28	14 04	11,24	4,31	
Filter	Einwage: 20,56	3,3	1.48	2'0	0.23	0.18	0.08	0.09	60.0	0.04	0.02	2010	6,21		Einwage: 20,56	53,14	23.83	10,000	11,2/	3,70	
Zyklon	Einwaage: 20,31 Einwage: 20,56	4,5	0.33	0,27	0.18	0.12	0.23	0.03	0.02	000	1000	000	5,71		Einwaage: 20,31 Einwage: 20,56	78,81	5.7B	27.5	4,73	3.15	> -
Zvklan	Einwage: 20,27	4,30	PE 0	0,30	7	0.10	000	0,00	200	200	000	იიი	5,45	٠	Einwage: 20,27	78,90	PC 9	67.0	5,50	1 83	2
		Lochplatte	0	Lochplatte	-	- 0	7 6	0 4	ru	2 0	T C		Ausbeute:			Lochplatte	0	5	Lochplatte	7	_

BERCHTIGTES BLATT (REGEL 91) ISA / EP

			**************************************			000
2	2.67	2.10	2.90	2,43	6,/5	5,58
7	2,2					00 1
~	3.67	4.03	1,29	1,50	5,64	2,80
2	12,12			70,	101	4 77
7	0 73	0.53	1,45	10,1	4,01	4'11
	2,12				0, ,	000
¥	0.37	0.35	1.45	0,94	1,18	1,39
)	(2)					100
ď	218	0.35	0.64	0.37	0,84	7,03
2	2112	2012				200
7	000	2,0	0.32	0.19	0,84	ر د کر
	0,00	2112				(0)
Auchoute.	100	100	100	100	100	100
Connecto.	2					

BERCHTIGTES BLATT (REGEL 91) ISA / EP

Patentansprüche

5

15

- Partikuläre Wirkstoffträger, dadurch gekennzeichnet, daß diese mindestens ein lineares wasserunfösliches Polysaccharid enthalten und die mittlere Größe kleiner als 10 μm ist.
 - Partikuläre Wirkstoffträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
 diese Agglomerate und / oder Cluster bilden, die kleiner als 60 μm sind.
- Partikuläre Wirkstoffträger nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet,
 daß diese in einer Mischung vorliegen.
 - Partikuläre Wirkstoffträger nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bestehend ganz oder teilweise aus mindestens einem wasserunlöslichen linearen Polysaccharid, welches in einem biotechnischen Verfahren hergestellt wurde.
- Partikuläre Wirkstoffträger nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bestehend ganz oder teilweise aus mindestens einem wasserunlöslichen linearen Polysaccharid, welches durch einen biokatalytischen Prozeß hergestellt wurde.
- Partikuläre Wirkstoffträger nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bestehend ganz oder teilweise aus mindestens einem wasserunlöslichen
 linearen Polysaccharid, welches durch einen fermentativen Prozeß hergestellt wurde.
 - Partikuläre Wirkstoffträger nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das lineare wasserunlösliche Polysaccharid Poly(1,4-α-D-glukan) ist.

32

- 8. Partikuläre Wirkstoffträger nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß diese biokompatibel und / oder pharmazeutisch akzeptabel sind.
- Verwendung der partikulären Wirkstoffträger nach einem der Ansprüche 1 bis
 zur kontrollierten Wirkstoffabgabe.
 - 10. Partikuläre Wirkstoffträger nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß sie zusätzlich einen oder mehrere Wirkstoffe enthalten.

11. Verwendung von partikulären Wirkstoffträger nach einem der Ansprüche 1 bis9 zur Herstellung von pharmazeutischen Zusammensetzungen.

- 12. Verwendung von partikulären Wirkstoffträger nach einem der Ansprüche 1 bis
 15 9 zur Herstellung von pharmazeutischen Zusammensetzungen, die einen therapeutischen Effekt erzielen.
 - Verwendung der partikulären Wirkstoffträger nach einem der Ansprüche
 Ansprüche 1 bis 9 als pulmonale Applikationsform.
 - 14. Verwendung der partikulären Wirkstoffträger nach einem der Ansprüche 1 bis9 oder 16 bis 17 zur pulmonalen Applikation mittels einer Trockenformulierung.
- 15. Verwendung der partikulären Wirkstoffträger nach einem der Ansprüche 1 bis
 25 9 oder 14 als pulmonale Applikationsform, mittels Inhalation mit Hilfe eines
 "Dry Powder Inhalers".
 - 16. Dispergierbare Trockenformulierung und / oder Puder, dadurch gekennzeichnet, daß diese aus dem partikulären Wirkstoffträger nach einem der Ansprüche 1 bis 9 enthält.

30

10


33

17. Dispergierbare Trockenformulierung und / oder Puder nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß diese einen Wassergehalt von weniger als 25 % aufweist, bevorzugt einen Wassergehalt von weniger als 15 % und besonders bevorzugt ein Wassergehalt von 5 - 10 %.

5


18. Pharmazeutische Zusammensetzung, enthaltend lineare wasserunlösliche Polyssaccharide nach einem der Ansprüche 1 bis 9 neben üblichen Trägerstoffen, Hilfsmitteln und / oder Zusatzstoffen.

Firg. 1



 $3 \mu m$

Hig: 2




1 μm

ERSATZBLATT (REGEL 26)


2/4

Hig: 3




3 µm


Hig. 4



1 μm

BERCHTIGTES BLATT (REGEL 91)
ISA / EP





BERCHTIGTES BLAIT (REGEL 91) ISA / EP







Fig: 8



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

rnational Application No PCT/EP 99/02385

			PCT/EP 99/02385
a. classii IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER A61K9/16 A61K9/72		~
ocording to	International Patent Classification (IPC) or to both national class	ification and IPC	
	SEARCHED		
Minimum do IPC 6	oumentation searched (classification system followed by classific A61K	cation symbols)	
Documental	ion searched other than minimum documentation to the extent th	at such documents are inclu	ided in the fields searched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data	base and, where practical	search terms used)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	o relevant possogos	Relevant to claim No.
P,X, L	W0 99 11695 A (AVENTIS RESEARC TECHNOLOGIES GMBH & CO KG) 11 March 1999 (1999-03-11) the whole document The priority claim of the present ap seems questionable.		1-12, 16-18
A	page 9, line 12 - page 10, li & DE 197 37 481 A cited in the application GB 937 303 A (BENGER LABORATOR		13-15
	the whole document		
A	WO 97 35562 A (DANBIOSYST UK L 2 October 1997 (1997-10-02) cited in the application page 15; example 1	.IMITED)	13-15
<u> </u>		-/	
X Fu	rther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family	r members are listed in annex.
A docum	ategories of cited documents : nent defining the general state of the art which is not idered to be of particular relevance	or priority date a	iblished after the international filing date nd not in conflict with the application but and the principle or theory underlying the
filing "L" docum whice citati "O" docum othe	r document but published on or after the international date date nent which may throw doubts on priority claim(a) or h is cited to establish the publication date of another ion or other special reason (as specified) ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or r means	cannot be consi- involve an inven "Y" document of parti- cannot be consi- document is con- menta, such con-	cular relevance; the claimed invention dered novel or cannot be considered to tive step when the document is taken alone outer relevance; the claimed invention dered to involve an inventive step when the phone of which one or more other such docubination being obvious to a person skilled
later	nent published prior to the International filing date but than the priority date claimed		or of the same patent family
Ì	e actual completion of the international search 16 July 1999	0 9. 08.	f the International search report
Name and	d mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Authorized affice	r
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	BENZ,	K

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP 99/02385

		PC1/EP 99/02305 _
	ition) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
ategory *	Chation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to slaim No.
A	WO 96 36314 A (PHARMACEUTICAL DISCOVERY CORPORATION) 21 November 1996 (1996-11-21) cited in the application claims 1,2	13-15
	·	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

PCT/EP 99/02385

Patent document cited in search report	t	Publication date		stent family nember(s)	Publication date	
WO 9911695	Α	11-03-1999	DE AU	19737481 A 9532798 A	04-03-1999 22-03-1999	
GB 937303	A		NONE	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	***************************************	
WO 9735562	A	02-10-1997	AU CA EP GB NO	2038497 A 2250053 A 0895473 A 2325162 A 984376 A	17-10-1997 02-10-1997 10-02-1999 18-11-1998 21-09-1998	
WO 9636314	A	21-11-1996	AU	5740996 A	29-11-1996	

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

tr' nationales Aktenzeichen FuT/EP 99/02385

A.K.A.SEPTIZERINO.DES AMELEUNISSICEGENSTANCES IPR 6 AG 189/16 AG 189/16 Nach der internationalen Peternthäsestindson (IPR) oder nach der nationalen Klassifikations und der IPK B. RECHERCHERTE GEBETE Recherchierter knichseptrottstell (Klassifikationseystern und Klassifikationseymbole) IPK 6 AG 1K Recherchierter auch mit der mit der nationalen Klassifikationseymbole) Recherchierter knichseptrottstell (Klassifikationseystern und Klassifikationseymbole) Recherchierter auch der mit der mit der nationalen Recherche binsufficierte elektromache Obtenbank (Name der Datachback und evol. verweentete Sunbbegriffs) Während der internationalen Recherche konsufflicitus elektromache Obtenbank (Name der Datachback und evol. verweentete Sunbbegriffs) Während der internationalen Recherche konsufflicitus elektromache Obtenbank (Name der Datachback und evol. verweentete Sunbbegriffs) Während der internationalen Recherche konsufflicitus elektromache Obtenbank (Name der Datachback und evol. verweentete Sunbbegriffs) P. X. WO 99 11695 A (AVENTIS RESEARCH & 1-12, 16-18 11. Härz 1999 (1999-03-11) das ganze Dokumment Der Prioritätsanspruch der vorliegenden Anneil dung erscheint fraglich. Seite 9, Zeile 12 - Seite 19, Zeile 12 & De 199 37 481 A in der Anneildung erwähnt A GB 937 303 A (BENGER LABORATORIES LIMITED) 2. Oktober 1997 (1997-10-02) in der Anneildung erwähnt A Wolfers Verdinstillöhungen and der Forsetzung von Feld C1u X Seine Anhang Palandramike T. Berechen Klaspieren von antgegebenne Verdinstillichungen elimient, aber einkilt abezonden bedeutung einke Anneil Anneildung erwähnten son erwicht als bezonden bedeutung einke Anneildung erwähnten son erwichten ein Berechen vor zum Verhändig den erwichten son erwichten ein Berechen vor zum Verhändig den erwichten son erwichten ein Berechen vor zum Verhändig den erwichten son erwichten ein Berechen vor zum Verhändig den erwichten son erwichten ein Berechen vor zum Verhändig den erwichten son erwichten den erwichten gestellt werderen der Forsetzung der erwichten so				- 35/02303
P. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Annobesprünsted (Khaseilkaltonasystem und Klaseilkaltonasymbols) PR. 6 AOIK Recherchierte Aber nodd zum Minosestruisted gehorende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalis Recherche konsultierte elektroneiche Datenbank (Name der Datenbank und avtl. verwendtele Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHEME UNTERLAGEN Kelegone* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Talle Betr. Anspruch Nr. Kelegone* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Talle Betr. Anspruch Nr. P. X. WO 99 11695 A (AVENTIS RESEARCH & TECHNOLOGIES GMBH & CO KG) 11. März 1999 (1999-03-11) das ganze Dokument Der Prioritätsanspruch der vorliegenden Anmeldung erscheint fraglich. Seite 9, Zeile 12 - Seite 10, Zeile 12 & DE 197 37 481 A in der Anmeldung erwähnt A GB 937 303 A (BENGER LABORATORIES LIMITED) 13-15 A WO 97 35562 A (DANBIOSYST UK LIMITED) 2. Oktober 1997 (1997-19-0-02) in der Anmeldung erwähnt Seite 15; Beispiel 1 Weteres Veröfentlichung, die eine der Beschein der Feriha derfind, etc. Annohmen besitet er veröfentlichung, die seine der Beschein der Feriha der veröfentlich werden sich und der Bescheinen der Veröfentlichung, die eine der der Besch der Feriha der veröfentlichung, die eine der Besch in der Gebiertung der Veröfentlichung eine werden der Veröfentlichungsdung veröfentlichung eine der Veröfentlichung eine der Annohmen besität werden Veröfentlichung, die gelegont als der Veröfentlichungsdung eine werden veröfentlichung eine der Veröfentlichung eine der Veröfentlichung eine der Veröfentlichung von beschoert eine Veröfentlichung eine der Veröfentlichung eine der Annohmen besität veröfentlichung eine der Kennen veröfentlichung von der veröfentlichung von beschoert eine Veröfentlich	A. KLASSIF IPK 6			
Pacherchierte vindeschoffsteld (Klassifizidonssystem und Klassifizidonssystem)			sifikation und der IPK	
PK 6 A61K				
Webser Varientichungen end der Forsetzung von Feld C zu Seite 15; Beispiel 1			e)	
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategone* Bezeichnung der Veröffendlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Batracht kommenden Yeile Bezeichnung der Veröffendlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Batracht kommenden Yeile Bezeichnung der Scheint Scheiden Scheid	Recheronier	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	veit diese unter die recherchierten G	ebists fallen
Resenderw Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen sind der Technick der im internationalen Ammeldedatum veröffentlichungen and der Forsetzung von Feld C zu entberen zu lassen, ober durch die eine Benarbutung, die nach der ihr unternationalen auf werden auf eine Benarbutung, die beanspruchte Erf. Veröffentlichung, die den allegemeinen Stand der Technick der im Veröffentlichung, die den allegemeinen Stand der Technick der im Veröffentlichung, die veröffentlichung der wie den aus einem anderen beannderen Grind angegeben ist (wie vor Veröffentlichung, die veröffentlichung, die veröffentlichung der wachen den internationalen anderen zu lassen, ober durch die das Veröffentlichung der weißen der eine Benutzung, eine nach der ihr unternationalen anderen zu lassen, ober durch die das Veröffentlichung der weißen der eine Benutzung, die nen Austenber genannten Veröffentlichung der weißen der eine Benutzung, die veröffentlich veröffen zu der seinen zu lassen, ober durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen in Recherchenber hoft genannten Veröffentlichtung der veröffentlichtung de	Wahrend de	or internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	ame der Datenbank und evtl. verwe	ndete Suchbegriffe)
Resenderw Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen sind der Technick der im internationalen Ammeldedatum veröffentlichungen and der Forsetzung von Feld C zu entberen zu lassen, ober durch die eine Benarbutung, die nach der ihr unternationalen auf werden auf eine Benarbutung, die beanspruchte Erf. Veröffentlichung, die den allegemeinen Stand der Technick der im Veröffentlichung, die den allegemeinen Stand der Technick der im Veröffentlichung, die veröffentlichung der wie den aus einem anderen beannderen Grind angegeben ist (wie vor Veröffentlichung, die veröffentlichung, die veröffentlichung der wachen den internationalen anderen zu lassen, ober durch die das Veröffentlichung der weißen der eine Benutzung, eine nach der ihr unternationalen anderen zu lassen, ober durch die das Veröffentlichung der weißen der eine Benutzung, die nen Austenber genannten Veröffentlichung der weißen der eine Benutzung, die veröffentlich veröffen zu der seinen zu lassen, ober durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen in Recherchenber hoft genannten Veröffentlichtung der veröffentlichtung de				
P.X. W0 99 11695 A (AVENTIS RESEARCH & 1-12, TECHNOLOGIES GMBH & CO KG) 11. März 1999 (1999-03-11) das ganze Dokument Der Prioritätsanspruch der vorliegenden Anmeldung erscheint fraglich. Seite 9, Zeile 12 - Seite 10, Zeile 12 & DE 197 37 481 A in der Anmeldung erwähnt A GB 937 303 A (BENGER LABORATORIES LIMITED) das ganze Dokument A W0 97 35562 A (DANBIOSYST UK LIMITED) 2. Oktober 1997 (1997-10-02) in der Anmeldung erwähnt Seite 15; Beispiel 1 -/ X Weiters Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entsahmen -/ X Siehe Anhang Palsentfamilie entsahmen -/ X Siehe Anhang Palsentfamilie -/ **Spälare Veroffentlichung, die noch dem internationalen Anmeldeddum veroffentlicht worden ist und der dem Prioritätsanspruch zweitelnitett worden ist und mit der scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer scheinen zu lassen, oder durch die	C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
TECHNOLOGIES GMBH & CO KG 11. März 1999 (1999-03-11) das ganze Dokument Der Prioritätsanspruch der vorliegenden Anmeldung erscheint fraglich. Seite 9, Zeile 12 - Seite 10, Zeile 12 & DE 197 37 481 A in der Anmeldung erwähnt A GB 937 303 A (BENGER LABORATORIES LIMITED) das ganze Dokument A W0 97 35562 A (DANBIOSYST UK LIMITED) 2. Oktober 1997 (1997-10-02) in der Anmeldung erwähnt Seite 15; Beispiel 1 -/ X Siehe Anhang Patentamilie **Seite 15; Beispiel 1 **Später Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, erscheinen, das jausgebaren anderen benohende veröffenstellnung von Seen aligemeinen Stand der Technik definiert, erscheinen gelaben int (wie steheinen glassen, oder durch die das Veröffenstlichung belegt werden anderen benohenden Grund angelgeben int (wie stangeführt) **O Veröffenstlichung, die sich auf eins mendliche Offenbarung, der sich auf eins mendliche Offenbarung, der wichstlehung der siche siehen gelaben int (wie veröffenstlichung, die sich auf eins mendliche Offenbarung, der wichstlehung der veröffenstlichung von beseenderen Palentamite werden under veröffenstlichung von beseenderen Palentamite werden veröffenstlichung von beseenderen Palentamite veröffenstlichung von beseenderen Palentamite werden veröffenstlichung von beseenderen Palentamite veröffenstlichung von beseenderen Palentamite werden veröffenstlichung von beseenderen Palentamite veröffenstlichtung von be	Katagone*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angebe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Der Prioritätsanspruch der vorliegenden Anmeldung erscheint fraglich. Seite 9, Zeile 12 - Seite 10, Zeile 12 & DE 197 37 481 A in der Anmeldung erwähnt A GB 937 303 A (BENGER LABORATORIES LIMITED) 13-15 das ganze Dokument A W0 97 35562 A (DANBIOSYST UK LIMITED) 13-15 2. Oktober 1997 (1997-10-02) in der Anmeldung erwähnt Seite 15; Beispiel 1 -/ Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu erhahmen *Besandere Kategarien von angegebenen Veröffentlichungen : -/ **Weroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber infühlt ab besondere bedeutum anzusehen ist und mid der Anmeldung utgeschen bedeutum anzusehen ist und mid der Anmeldung und gegeben ist 12. Veröffentlichung, die gesignet ist, einen Prioritätsanspruch zweitelhafte scherichen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erscheinbart zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erscheinbart und sein seinem anderen besonderen Grund angegeben ist 12. Veröffentlichung die gesignet ist, einen Prioritätsanspruch zweitelhaft veröffentlichung von besondere Bedautung; die beanspruchte Erfinan allein aufgrund dieser Veröffentlichung die beanspruchte Erfinan allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besondere Bedautung; die beanspruchte Erfinan allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besondere Bedautung; die beanspruchte Erfinan allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besondere Bedautung; die beanspruchte Erfinan auf veröffentlichung von besondere Bedautung; die beanspruchte Erfinan auf veröffentlichung von besondere Bedautung; die beanspruchte Erfinan aufgrund dieser Veröffentlichung von besondere Bedautung; die beanspruchte Erfinan aufgrund dieser Veröffentlichung von besondere Bedautung; die beanspruchte Erfinan aufgrund dieser Veröffentlichung von besondere Bedautung; die beanspruchte Erfinan aufgrund dieser Veröffentlichung von besondere Bedautung; die beanspruchte Erfinan ausgeben auf veröffentlichung von besondere Bedautung; die beanspruchte Erfinan ausgeben ausgeben aus	P,X, L	TECHNOLOGIES GMBH & CO KG)	k	
in der Anmeldung erwähnt GB 937 303 A (BENGER LABORATORIES LIMITED) das ganze Dokument A W0 97 35562 A (DANBIOSYST UK LIMITED) 2. Oktober 1997 (1997-10-02) in der Anmeldung erwähnt Seite 15; Beispiel 1 -/ **Besondere Kotegorien von angegebenen Veröffentlichungen *A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, Aber nicht als besonders bedautza matzuselhen ist einer Anmeldung der Behandlich worden ist und mit der Anmeldung mit klalidiert, aber nicht als besonden bedautza matzuselhen ist einer anderen im Recherchenberchi genennten Veröffentlichung werden in Henrichtung der Veröffentlichung von besonderer Bedautung; die beanspruchte Erffanding zugrundeliegeren Prinzips oder der in traugnundelieger ausgeführt) 7. Veröffentlichung, die sich auf eine mitgeliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Mafinahmen bezieht werden in dem beanspruchte Prinzibadatum veröffentlicht worden ist Datum des Absohlusses der intermationalen Recherchenberchide Buropanches Patanschrift der Intermationalen Recherchenberchide Europanches Patanschrift der Intermationalen Recherchenberchide Europanches Patanschrift der Intermationalen Recherchenberchide Bevollmächtigter Beduemsteter		Der Prioritätsanspruch der vorlie Anmeldung erscheint fraglich. Seite 9, Zeile 12 - Seite 10, Ze		
das ganze Dokument W0 97 35562 A (DANBIOSYST UK LIMITED) 2. Oktober 1997 (1997-10-02) in der Anmeldung erwähnt Seite 15; Beispiel 1 —/ Waitere Veröffentlichungen amd der Fortsetzung von Feld C zu entrahmen Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen A" Veröffentlichung, die den allgemenien Stand der Technik definiert, Aber nicht als besonders bedauts am anzusehen ist internationalen Anmeldadatun veröffentlicht worden ist Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweidelhalt erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungs geleignet ist, einen Prioritätsanspruch zweidelhalt erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besanderen Gund angegeben ist (wie ausgeführt) O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnehmen bezieht werden dem bezanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist veröffentlichung mit eine mündliche Offenbarung der Benutzung der der der wirder seine der mehren bezieht veröffentlichung der der der wirder seine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder aufere Maßnehmen bezieht veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder aufere Maßnehmen bezieht veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder ausgeführt) O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder senten bezieht veröffentlichung mit einen Fachmann anharisegend ist (veröffentlichung mit einen Fachmann anharisegend ist (veröffentlichung dieser Veröffentlichung mit einen Fachmann anharisegend ist (veröffentlichung dieser Veröffentlichung mit einen Fachmann anharisegend ist (veröffentlichung dieser Veröffentlichung dieser Veröffentlichung der veröffentlich		in der Anmeldung erwähnt	- LIMITTO\	
2. Oktober 1997 (1997-10-02) in der Anmeldung erwähnt Seite 15; Beispiel 1 -/ *Besandere Kategarien von angegebenen Veröffentlichungen *A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besondere Badeutzum anzusehen ist *E Aheres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlichung von besondere Bedeutzung; die beanspruchte Erfraching zugrundeliegerfan Prinzips oder der im zugrundelieger nuderen im Rechercherberhet genannten Veröffentlichungsdatum einer anderen im Rechercherberhet genannten Veröffentlichungsdatum einer soll oder die aus einem anderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) O Veröffentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder anderen Mannehmen bezieht P Veröffentlichung, die vor dem miternationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchte Prioritätsdatum veröffentlichung von beaonderer Bedeutzung; die beanspruchte Erfraching zugrundelieger Tatigkeit beruhend betrachtet veröffentlichung von beaonderer Bedeutzung; die beanspruchte Erfraching zugrundelieger Veröffentlichung von beaonderer Bedeutzung; die beanspruchte Erfraching zugrundelieger Tatigkeit beruhend betrachtet veröffentlichung von beaonderer Bedeutzung; die beanspruchte Erfraching für einer Foodherung ihr einer oder mehreren ander veröffentlichung eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Mannehmen bezieht P Veröffentlichung, die vor dem miternationalen Anmeldedatum der nach dem beanspruchte Profraktichtun veröffentlicht worden ist 16. Juli 1999 Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehorde Europansches Patentamt, P.B. 5518 Patentiaan 2 NL - 2200 HV Rijweijk	^		S LIMITEU)	13-15
Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu enthehmen Besandere Kategarien von angegebenen Veröffentlichungen: "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedautsam anzusehen ist "E" äheres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intermationalen Anmeldedadatum veröffentlicht worden ist "U" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhalt erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer underen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen beaenderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mändliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnehmen bezieht dem Beanutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnehmen bezieht werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren ander veröffentlichung, die wird derse Verbindung für einen Fachmann naheiegend ist "P" Veröffentlichung, die vor dem intermationalen Anmeldedatum einer Anmelden aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erifikan aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erifikan aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erifikan aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erifikan aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erifikan aufgrund dieser Veröffentlichung mit einer oder mehreren ander veröffentlichung en dieser Kategone im Veröffentlichung en dieser Kategone im Veröffentlichung, die Mitglied derse ben Patentlamilie ist Datum des Absohlusses der internationalen Recherchenbehörde Buropasschers Patentarnt, P.B. 5818 Patentiaan 2 Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde Europasscher Patentarnt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijawijk	A	2. Oktober 1997 (1997-10-02) in der Anmeldung erwähnt	(TED)	13-15
Besandere Kotegozien von angegebenen Veröffentlichungen AVeröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedautzam anzusehen ist E*Alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedam und veröffentlicht worden ist L*Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweidelhaft erschienen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) O*Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Beantzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht veröffentlichung, die veröffentlichung gebracht wird diese Veröffentlichung mit einer oder mehreren ander Veröffentlichung, die veröffentlichung gebracht wird diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist Datum des Absohlusses der internationalen Recherche 16. Juli 1999 Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde Europaisches Patentarnt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL- 2280 MV Rijswijk Der der den Prioritätsdatum veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung zugrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung von besonderer Bedeutung von			-/	
A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedautsam anzusehen ist *E* åkteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intermationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *T.* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhalt erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbercht genannten Veröffentlichung betegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) **O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P* Veröffentlichung, die vor dem mermationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist **Datum des Absohtusses der internationalen Recherche **Datum den Absohtusses der internationalen Recherchenbehörde **E åkteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen ander miternationalen ander miternationalen ander miternationalen einer rache diese Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erikann nicht als auf erinderischer Tätigkeit berühend betrachtet werden werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren ander Veröffentlichung einer Fachmann naheliegend ist "X* Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wirdt diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "X* Veröffentlichung einer oder mehreren ander veröfentlichung einer oder mehreren ander veröfentlichung veröfentlichung einer oder mehreren ander veröfent	X We	iters Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamil	ie .
16. Juli 1999 Name und Postanschrift der Infernationalen Recherchenbehörde Europaisches Patentamt. P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijawijk	"A" Veröff- aber "E" åkterei Annm "L' Veröff- sche ande soll a usg "O" Veröff- evna "P" Veröff- dem	entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedauts am anzusehen ist a Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen eldsdatum veroffentlicht worden ist entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer inen im Recherchenbercht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeban ist (wie jeführt) fentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht lentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	oder dem Prioritätsdatum verior Anmeldung nicht kollidiert, son Erfindung zugrundeliegenden i Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonden kann allein aufgrund dieser Ve erfinderischer Tätigkeit beruhe "Y" Veröffentlichung von besonden kann nicht als auf erfinderisch werden, wenn die Veröffentlich Veröffentlichungen dieser Kate diese Verbindung für einen Fa "&" Veröffentlichung, die Mitglied di	fientlicht worden ist und mit der dern nur zum Verständnis des der Prinzips oder der ihr zugrundsliegenden er Bedeutung; die beanspruchte Erfindung roftentlichung nicht als neu oder auf not betrachtet werden er Bedeutung; die beanspruchte Erfindung er Tätigkeit beruhend betrachtet tung mit einer oder mehreren anderen spons in Verbindung gebracht wird und chmann naheliegend ist erseben Patentfamilie ist
Europasches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijawijk	1		_	alen Recherchenbarichts
Fax: (+31-70) 340-3016 BENZ, K	Name und	Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,		

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

rationales Aktenzeichen
rCT/EP 99/02385

C.(Fortsetze	mg) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	<u> </u>	7/02385
Kategone*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 96 36314 A (PHARMACEUTICAL DISCOVERY CORPORATION) 21. November 1996 (1996-11-21)		13-15
	21. November 1996 (1996-11-21) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche 1,2		
	,		
			·

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

rationales Aktenzeichen

Im Recherchenbench Ingeführtes Patentdokur		Datum der Veröffentlichung		itglied(er) der Patentlamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9911695	Α	11-03-1999	u E AU	19737481 A 9532798 A	
GB 937303	Α		KEII	NE	
WO 9735562	A	02-10-1997	AU CA EP GB NO	2038497 A 2250053 A 0895473 A 2325162 A 984376 A	02-10-1997 10-02-1999 18-11-1998
WO 9636314	A	21-11-1996	AU	5740996 A	29-11-1996

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6: WO 99/52506 (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: A1 A61K 9/16, 9/72 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 21. Oktober 1999 (21.10.99) (81) Bestimmungsstaaten: AU, CA, CN, CZ, HU, JP, KR, NO, PCT/EP99/02385 (21) Internationales Aktenzeichen: NZ, PL, RU, US, ZA, europäisches Patent (AT, BE, CH, 8. April 1999 (08.04.99) CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, (22) Internationales Anmeldedatum: PT, SE). (30) Prioritätsdaten: Veröffentlicht DE 198 16 085.2 9. April 1998 (09.04.98) Mit internationalem Recherchenbericht. Mit geänderten Ansprüchen. (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): AVENTIS RESEARCH & TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG Veröffentlichungsdatum der geänderten Ansprüche: [DE/DE]; D-65926 Frankfurt am Main (DE). 25. November 1999 (25.11.99) (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BENGS, Holger [DE/DE]; Bindingstrasse 3, D-60598 Frankfurt am Main (DE). GRANDE, Jürgen [DE/DE]; Am Hübenbusch 36, D-65812 Bad Soden (DE).

(54) Title: PARTICULATE ACTIVE AGENT SUPPORT FOR PULMONARY APPLICATION

(54) Bezeichnung: PARTIKULÄRER WIRKSTOFFTRÄGER FÜR DIE PULMONALE APPLIKATION

(57) Abstract

The invention relates to the preparation of a particulate active agent support and to pharmaceutical compositions thereof with a depot effect. The biocompatible, particulate active agent support, which can be prepared in a dry form, is partly or wholly produced from linear water-insoluble polysaccharides, preferably poly(1,4-\u00f3-D-glucan), in a homogenous standard size, preferably by means of a biotransformatic process, and has the ability to form clusters and/or agglomerates. The advantages of the invention are particularly useful in dry powder inhalation applications.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft die Bereitstellung eines partikulären Wirkstoffträgers und dessen pharmazeutische Zusammensetzungen mit Depotwirkung zur pulmonalen Applikation. Der trockenformulierbare biokompatible, partikuläre Wirkstoffträger ist hergestellt ganz oder teilweise aus linearen wasserunlöslichen Polysacchariden, vorzugsweise Poly(1,4-\alpha-D-glukan), in homogener einheitlicher Größe aus vorzugsweise biotransformatischer Herstellung mit der Fähigkeit zur Cluster- und/oder Agglomeratbildung. Die sich daraus ergebenden Vorteile werden bevorzugt im Rahmen der trockenen Pulverinhalation genutzt.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Alhanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Amienien	Fi	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΛU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Ascrbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungara	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolci	UΛ	Ukraine
BR	Brasilien	IL.	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belanus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten voi
CA	Kapada	ΙT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	1b	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KР	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	K2	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	ıc	St. Lucia	RU	Russische Födermion		
DE	Deutschland	Ll	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
BB	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

5

GEÄNDERTE ANSPRÜCHE

[beim Internationalen Büro am 8. Oktober 1999 (08.10.99) eingegangen; ursprüngliche Ansprüche I-18 durch geänderte Ansprüche 1-15 ersetzt (2 Seiten)]

- Partikuläre Wirkstoffträger zur pulmonalen Applikation, dadurch 1. gekennzeichnet, daß diese mindestens ein lineares wasserunlösliches Polysaccharid enthalten und die mittlere Größe kleiner als 10 µm ist.
- Partikuläre Wirkstoffträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 2. diese Agglomerate und / oder Cluster bilden, die kleiner als 60 μm sind.
- 10 Partikuläre Wirkstoffträger nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 3. daß diese in einer Mischung vorliegen und eine effektive Wirkstoffverteilung und deren Penetration in der Lunge ermöglicht.
- Partikuläre Wirkstoffträger zur pulmonalen Applikation nach einem der 4. vorhergehenden Ansprüche, bestehend ganz oder teilweise aus mindestens 15 einem wasserunlöslichen linearen Polysaccharid, welches in einem biotechnischen Verfahren hergestellt wurde.
- Partikuläre Wirkstoffträger zur pulmonalen Applikation nach einem der 5. vorhergehenden Ansprüche, bestehend ganz oder teilweise aus mindestens 20 einem wasserunlöslichen linearen Polysaccharid, welches durch einen biokatalytischen Prozeß hergestellt wurde.
- Partikuläre Wirkstoffträger zur pulmonalen Applikation nach einem der 6. vorhergehenden Ansprüche, bestehend ganz oder teilweise aus mindestens 25 einem wasserunföslichen linearen Polysaccharid, welches durch einen fermentativen Prozeß hergestellt wurde.
- Partikuläre Wirkstoffträger zur pulmonalen Applikation nach einem der 7. Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzelchnet, daß das lineare wasserunlösliche 30 Polysaccharid Poly(1,4-α-D-glukan) ist.

- Partikuläre Wirkstoffträger zur pulmonalen Applikation nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß diese biokompatibel und / oder pharmazeutisch akzeptabel sind.
- Verwendung der partikulären Wirkstoffträger zur pulmonalen Applikation nach einem der Ansprüche 1 bis 8 zur kontrollierten Wirkstoffabgabe in den Alveolen.
- 10. Partikuläre Wirkstoffträger zur pulmonalen Applikation nach einem der
 10 Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß sie zusätzlich einen oder mehrere Wirkstoffe enthalten.
 - Verwendung der partikulären Wirkstoffträger zur pulmonalen Applikation nach einem der Ansprüche 1 bis 10 zur Inhalation mit Hilfe eines "Dry Powder Inhalers".
 - Dispergierbare Trockenformulierung und / oder Puder enthaltend partikuläre Wirkstoffträger zur pulmonalen Applikation nach einem der Ansprüche 1 bis 10.

20

15

13. Dispergierbare Trockenformulierung und / oder Puder nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß diese einen Wassergehalt von weniger als 25 % aufweist, bevorzugt einen Wassergehalt von weniger als 15 % und besonders bevorzugt ein Wassergehalt von 5 - 10 %.

- Disperglerbare Trockenformulierung und/oder Puder nach Anspruch 12 und 13 mit einem Böschungswinkel ≤ 30 Grad.
- Pharmazeutische Zusammensetzung enthaltend lineare wasserunlösliche
 Polyssaccharide nach einem der Ansprüche 1 bis 8 und 10 neben üblichen
 Trägerstoffen, Hilfsmitteln und / oder Zusatzstoffen.